



شرکت تولید نیروی
برق زاهدان



NRI-ER-926-CPCZP01-00-F

قرارداد نظارت بر اجرای صحیح و کسب اطمینان از ایفای کامل تعهدات شرکت
آریسا صنعت بر اساس قرارداد منعقدہ با شرکت تولید نیروی برق زاهدان



مدیر پروژه: نفیسه نامجو

واحد مجری: محور تصفیه آب و کنترل شیمیایی

مهر ۱۴۰۰

DOI: 10.30503/nripress.2020.353



پژوهشگاه نیرو

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

قرارداد نظارت بر اجرای صحیح و کسب اطمینان از ایفای کامل تعهدات شرکت آریسا صنعت بر اساس قرارداد منعقدہ با شرکت تولید نیروی برق زاهدان

مدیر پروژه: نفیسه نامجو

گروه پژوهشی پشتیبان: شیمی و فرایند

همکاران پروژه: سید احمد احمدی-جواد قوامی

واحد مجری: محور تصفیه آب و کنترل شیمیایی

انتشارات پژوهشگاه نیرو

اسفند ۱۴۰۰

کد ثبت گزارش: NRI-ER-926-CPCZP01-00-F

DOI: 10.30503/nripress.2020.353

ایران. وزارت نیرو. پژوهشگاه نیرو. محور تصفیه آب و کنترل شیمیایی
قرارداد نظارت بر اجرای صحیح و کسب اطمینان از ایفای کامل تعهدات شرکت آریسا صنعت بر اساس قرارداد
منعقدۀ با شرکت تولید نیروی برق زاهدان /مدیر پروژه: نامجو، نفیسه. کارفرما: شرکت تولید نیروی برق زاهدان،
۱۴۰۰.

۱۱۰ ص: مصور، نمودار، جدول

۱. احمدی، سید احمد، قوامی، جواد؛ همکاران پروژه. ۲. احمدی، سید احمد، مدیر واحد
مجری. ۳. گروه پژوهشی شیمی و فرایند. ۴. تصفیه آب و کنترل شیمیایی



انتشارات پژوهشگاه نیرو
گروه پژوهشی شیمی و فرایند

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به پدیدآورندگان، کلیه حقوق مادی متعلق به شرکت تولید نیروی برق زاهدان
و نشر مطالب در حدود متعارف، با ذکر منبع بلامانع است.

نشانی: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، کدپستی: ۱۴۶۸۶۱۳۱۱۳

تلفن: ۸۸۰۷۹۴۰۱-۹

نمابر: ۸۸۰۷۸۲۹۶

وبگاه: www.nri.ac.ir

پست الکترونیک انتشارات: publications@nri.ac.ir

فرم تعهدنامه اصالت اثر

متعهد می‌شوم که مطالب مندرج در این گزارش حاصل کار پژوهشی اینجانب نفیسه نامجو ، مدیر پروژه قرارداد نظارت بر اجرای صحیح و کسب اطمینان از ایفای کامل تعهدات شرکت آریسا صنعت بر اساس قرارداد منعقدہ با شرکت تولید نیروی برق زاهدان و همکاران به شرح زیر است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن‌ها استفاده شده است مطابق مقررات، مورد ارجاع قرار گرفته و در فهرست منابع ذکر گردیده است.

☑ گزارش حاصل انجام همه مراحل پروژه است.

☐ گزارش حاصل انجام مرحله از مرحله پروژه است.

همکاران :

۱. سید احمد احمدی

۲. جواد قوامی

۳.

۴.

پیشگفتار

بحران آب با رشد روز افزون جمعیت و کاهش منابع آب شیرین یکی از دغدغه های کشور ها خصوصا کشور های در حال توسعه است که پیش بینی می شود در آینده نزدیک به یک معضل جهانی تبدیل شود. از آنجایی که ایران در رده کشورهای کم آب قرارداد، کنترل دقیق و ارایه راهکارهای به کارگیری مجدد آب امری ضروری است که می بایست در برنامه های توسعه صنعتی با درایت و درستی مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر منابع آبی حاوی موادی می باشند که وجود آنها ممکن است در مراحل مختلف بهره برداری در صنایع ایجاد مزاحمت کند و باید قبل از ورود آب به تجهیزات حذف شوند.

معمولا روش های شیمیایی و فیزیکی دو روش کلی بهبود فرآیند در تصفیه آب به شمار می روند. در همین رابطه استفاده از مبادله کننده های یونی یک روش شیمیایی یا به عبارتی فیزیکی- شیمیایی موثر در تولید آب های خالص است که در صنایع نیروگاهی و تولید آب تغذیه دیگ های بخار کاربرد دارد.

پیرو اعلام نیاز نیروگاه بخار ایرانشهر به شرکت تولید نیروی برق زاهدان در خصوص تامین رزین های آنیونی و کاتیونی با مشخصات فنی اعلام شده، این شرکت از طریق برگزاری مناقصه، اقدام به عقد قراردادی با شرکت آریسا صنعت به شماره ۹۸/۳۰ نموده است. با توجه به اعلام برخی تغییرات در نوع یا ورژن محصولات توسط فروشنده، اختلاف نظرهایی بین کارفرما و پیمانکار به وجود آمده است. بر این اساس شرکت تولید نیروی برق زاهدان به منظور بررسی مشخصات فنی و انجام آزمون های تطبیقی و کسب اطمینان از ایفای صحیح و کامل تعهدات از سوی شرکت آریسا صنعت، گروه پژوهشی شیمی و فرآیند پژوهشگاه نیرو را به عنوان دستگاه نظارت انتخاب و به شرکت مذکور معرفی نموده است.

این گزارش مربوط به فاز اول پروژه " قرارداد نظارت بر اجرای صحیح و کسب اطمینان از ایفای کامل تعهدات شرکت آریسا صنعت بر اساس قرارداد منعقدۀ با شرکت تولید نیروی برق زاهدان " می باشد. هدف این فاز از پروژه تصمیم گیری در خصوص خرید رزین های مورد نیاز نیروگاه ایرانشهر است که شامل مراحل ذیل می باشد:

-دریافت لیست رزین های مورد درخواست نیروگاه ایرانشهر و بررسی مشخصات فنی رزین های مورد درخواست و ملاحظات و محدودیت های فنی احتمالی نیروگاه

-بررسی مشخصات فنی رزین های پیشنهادی شرکت توسعه تجهیزات آریسا صنعت

- بررسی تطابق مشخصات رزین های پیشنهادی شرکت آریسا صنعت با رزین های مورد درخواست نیروگاه

فهرست مطالب

فصل اول.....	۱۴
رزین های تعویض یونی.....	۱۴
۱-۱- مقدمه.....	۱۵
۱-۲- رزین های تعویض یونی.....	۱۶
۱-۳- انواع رزین های تعویض یونی.....	۱۷
۱-۴- مشخصات شیمیایی و فیزیکی رزین های تعویض یونی.....	۱۸
۱-۴-۱- برگشت پذیری در رزین های تعویض یونی.....	۱۹
۱-۴-۲- ژله یا جامد بودن رزین های تعویض یونی.....	۲۰
۱-۴-۳- گروه یونی غیر متحرک رزین های تعویض یونی.....	۲۰
۱-۴-۴- یون متحرک و ضریب گزینش رزین های تعویض یونی.....	۲۱
۱-۴-۵- ظرفیت رزین های تعویض یونی.....	۲۲
۱-۴-۶- تورم پذیری رزین های تعویض یونی.....	۲۲
۱-۴-۷- محدوده PH عملکرد رزین های تعویض یونی.....	۲۳

۲۳	۸-۴-۱ پایداری شیمیایی رزین های تعویض یونی.....
۲۴	۹-۴-۱ پایداری گرمایی رزین های تعویض یونی.....
۲۴	۱۰-۴-۱ اندازه و ضریب یکنواختی رزین های تعویض یونی.....
۲۵	۱۱-۴-۱ دانسیته ذرات رزین های تعویض یونی.....
۲۵	۵-۱ فیلتر رزین.....
۲۶	۶-۱ استفاده از چند فیلتر رزین.....
۲۷	۷-۱ دستگاه تعویض یونی مختلط.....
۲۷	۸-۱ نحوه قرار گرفتن بستر ها.....
۲۹	فصل دوم.....
۲۹	بررسی مشخصات فنی رزین های مورد درخواست.....
۲۹	نیروگاه ایرانشهر.....
۳۰	۱-۲ رزین های مورد درخواست نیروگاه بخار ایرانشهر.....
۳۰	۲-۲ دریافت ملاحظات و محدودیت های فنی نیروگاه ایرانشهر.....
۳۱	۱-۲-۲ شرایط آب ورودی و نحوه قرار گرفتن بستر رزین ها.....
۳۱	۳-۲ مشخصات فنی رزین های پیشنهادی شرکت توسعه تجهیزات آریسا صنعت.....

۲-۴	بررسی تطابق رزین های پیشنهادی با رزین های مورد درخواست نیروگاه.....	۳۴
۲-۵	نتیجه گیری.....	۳۸
	فصل سوم.....	۳۹
	مشخصات رزین های تعویض یونی.....	۳۹
۳-۱	مقدمه.....	۴۰
۳-۲	ظرفیت رزین های تعویض یونی.....	۴۰
۳-۳	اندازه و ضریب یکنواختی رزین های تعویض یونی.....	۴۰
۳-۴	دانسیته ذرات رزین های تعویض یونی.....	۴۱
	فصل چهارم.....	۴۲
	آزمون های رزین های تعویض یونی.....	۴۲
۴-۱	مقدمه.....	۴۳
۴-۲	عوامل مهم در بررسی رزین ها.....	۴۳
۴-۳	تعیین ظرفیت کل.....	۴۴
۴-۳-۱	تعیین ظرفیت رزین کاتیونی قوی (شکافت نمک).....	۴۴
۴-۳-۲	تعیین ظرفیت رزین کاتیونی ضعیف (ظرفیت کل).....	۴۵

۳-۳-۴ ظرفیت کل و ظرفیت شکافت نمک در رزین های آنیونی.....	۴۷
۴-۴ ظرفیت نگهداشت آب.....	۴۹
۴-۵ دانسیته.....	۵۰
۴-۶ توزیع اندازه ذرات.....	۵۰
۴-۷ نتیجه گیری.....	۵۲
فصل پنجم.....	۵۳
برنامه تحویل رزینها.....	۵۳
۵-۱ مقدمه.....	۵۴
۵-۲ برنامه اجرایی برای کنترل کیفیت رزینها.....	۵۴
۵-۳ برنامه تحویل رزینها.....	۵۴
فصل ششم.....	۵۶
نمونه برداری مرحله اول.....	۵۶
۶-۱ مقدمه.....	۵۷
۶-۲ آزمون های مورد نیاز.....	۵۷
۶-۳ رزین کاتیونی قوی AMBERLITE HPR 1200 NA.....	۵۷

۵۸	۶-۴ نتایج آزمون رزین AMBERLITE HPR 1200 NA
۶۰	۶-۵ رزین کاتیونی قوی AMBERLITE IRC 200NA
۶۲	۶-۷ رزین کاتیونی LEWATIT MONOPLUS S108H
۶۳	۶-۸ نتایج آزمون رزین LEWATIT MONOPLUS S108H
۶۴	۶-۹ رزین خنثی LEWATIT IN42
۶۵	۶-۱۰ نتایج آزمون رزین LEWATIT IN42
۶۶	فصل هفتم
۶۶	نمونه برداری مرحله دوم
۶۷	۷-۱ مقدمه
۶۷	۷-۲ آزمون های مورد نیاز
۶۷	۷-۳ رزین کاتیونی قوی LEWATIT MONO PLUS S108
۶۹	۷-۳-۱ نتایج آزمون رزین CHY 4040-LEWATIT MONO PLUS S108
۶۹	۷-۳-۲ نتایج آزمون رزین CHY 4058-LEWATIT MONO PLUS S108
۷۰	۷-۴ رزین کاتیونی ضعیف LEWATIT CNP 80 WS
۷۱	۷-۴-۱ نتایج آزمون رزین CHY 00052-LEWATIT CNP 80 WS

۷۲	۷-۴-۲	CHY 00056-LEWATIT CNP 80 WS	نتایج آزمون رزین
۷۳	۷-۵	AMBERLITE IRA 900 CL	رزین آنیونی قوی
۷۴	۷-۵-۱	E709K3J029-AMBERLITE IRA 900 CL	نتایج آزمون رزین
۷۵	۷-۵-۲	E709K45032-AMBERLITE IRA 900 CL	نتایج آزمون رزین
۷۵	۷-۵-۳	E709K45031-AMBERLITE IRA 900 CL	نتایج آزمون رزین
۷۶	۷-۶	LEWATIT MONO PLUS M500	رزین آنیونی قوی
۷۷	۷-۶-۱	LEWATIT MONO PLUS M500	نتایج آزمون رزین
۷۸			فصل هشتم
۷۸			نمونه برداری مرحله سوم
۷۹	۸-۱		مقدمه
۷۹	۸-۲		آزمون های مورد نیاز
۷۹	۸-۳	LEWATIT MONO PLUS MP68	رزین آنیونی ضعیف
۸۰	۸-۳-۱	CHY 4070-LEWATIT MONO PLUS MP68	نتایج آزمون رزین
۸۱	۸-۳-۳	CHZ 4016-LEWATIT MONO PLUS MP68	نتایج آزمون رزین
۸۲	۸-۴	AMBERLITE HPR 4200 CL	رزین آنیونی قوی

۸۳	۸-۴-۱ نتایج آزمون رزین AMBERLITE HPR 4200 CL
۸۴	۸-۵ رزین آنیونی ضعیف AMBERLITE HPR 9600
۸۵	۸-۵-۱ نتایج آزمون رزین AMBERLITE HPR 9600
۸۶	فصل نهم
۸۶	اظهار نظر فنی
۸۷	۹-۱ مقدمه
۸۷	۹-۲ اظهار نظر فنی
۸۷	۹-۲-۱ نقش دانه بندی
۸۹	۹-۲-۲ نقش روش آزمون
۸۹	۹-۲-۳ نقش ظرفیت رزین
۹۰	۹-۳ ارسال اظهار نظرهای فنی
۹۱	مراجع

فهرست شکل ها

- شکل ۱-۱ ساختمان رزین حاصل از کوپلیمریزاسیون استیرن و دی وینیل بنزن..... ۱۶
- شکل ۲-۱ تصویر شماتیک رزین کاتیونی قوی..... ۱۶
- شکل ۳-۱ انواع رزین های تعویض یونی مورد استفاده در تصفیه آب..... ۱۸
- شکل ۴-۱ تصویر یک نمونه رزین..... ۲۰
- شکل ۵-۱ محدوده عملکرد PH رزین..... ۲۳
- شکل ۶-۱ دستگاه تعویض یونی هیدروژنی در حال سرویس..... ۲۵
- شکل ۷-۱ تهیه آب خالص با استفاده از رزین های قوی و ضعیف..... ۲۶
- شکل ۸-۱ روش های مختلف برای تهیه آب صنعتی..... ۲۸
- شکل ۱-۲ چیدمان بستر رزین در نیروگاه ایرانشهر..... ۳۱
- شکل ۱-۴ استاندارد بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی رزین ها..... ۴۳
- شکل ۲-۴ وسایل برای اندازه گیری ظرفیت رزین..... ۴۴
- شکل ۱-۶ رزین AMBERLITE HPR 1200 NA..... ۵۷
- شکل ۲-۶ رزین AMBERLITE IRC 200 NA..... ۶۰
- شکل ۳-۶ تصویر رزین LEWATIT MONOPLUS S108H..... ۶۲

-
- شکل ۶-۴ تصویر رزین LEWATIT IN42 ۶۴
- شکل ۷-۱ رزین LEWATIT MONO PLUS S108 ۶۸
- شکل ۷-۲ رزین LEWATIT CNP 80 WS ۷۰
- شکل ۷-۳ رزین AMBERLITE IRA 900 CL ۷۳
- شکل ۷-۴ رزین LEWATIT MONO PLUS M500 ۷۶
- شکل ۸-۱ رزین LEWATIT MONO PLUS MP68 ۷۹
- شکل ۸-۲ رزین AMBERLITE HPR 4200 CL ۸۲
- شکل ۸-۳ رزین AMBERLITE HPR 9600 ۸۴

فهرست جدول ها

۱۹	جدول ۱-۱ ویژگی های شیمیایی و فیزیکی رزین ها
۲۱	جدول ۲-۱ گروه یونی غیر متحرک رزین ها
۲۴	جدول ۳-۱ محدوده دمایی مجاز انواع رزین آنیونی
۳۰	جدول ۱-۲ رزین های مورد درخواست نیروگاه
۳۲	جدول ۲-۲ لیست رزین های پیشنهادی شرکت توسعه تجهیزات آریسا صنعت
۳۳	جدول ۳-۲ مشخصات فنی رزین LEWATIT MONOPLUS MP 68
۳۳	جدول ۴-۲ مشخصات فنی رزین AMBERLITE HPR 4200 CL
۳۴	جدول ۵-۲ مشخصات فنی رزین AMBERLITE HPR 9600
۳۵	جدول ۷-۲ مشخصات بهره برداری رزین های MP64 و MP68
۳۶	جدول ۹-۲ مشخصات بهره برداری رزین های IRA420 و HPR4200
۳۷	جدول ۱۱-۲ مشخصات بهره برداری رزین های HPR9600 و 93-SP OH
۵۵	جدول ۱-۵ برنامه زمانبندی نمونه برداری محموله رزینها
۵۸	جدول ۱-۶ مشخصات فنی رزین AMBERLITE HPR 1200 NA
۵۹	جدول ۲-۶ نتایج آزمون رزین AMBERLITE HPR 1200 NA

۶۰	جدول ۳-۶ مشخصات فنی رزین AMBERLITE IRC 200NA
۶۱	جدول ۴-۶ نتایج آزمون رزین AMBERLITE IRC 200NA
۶۲	جدول ۵-۶ مشخصات فنی رزین LEWATIT MONOPLUS S108H
۶۳	جدول ۶-۶ نتایج آزمون رزین LEWATIT MONOPLUS S108H
۶۴	جدول ۷-۶ مشخصات فنی رزین LEWATIT IN 42
۶۸	جدول ۱-۷ مشخصات فنی رزین LEWATIT MONO PLUS S108
۶۹	جدول ۲-۷ نتایج آزمون رزین CHY 4040-LEWATIT MONO PLUS S108
۷۰	جدول ۳-۷ نتایج آزمون رزین CHY 4058-LEWATIT MONO PLUS S108
۷۱	جدول ۴-۷ مشخصات فنی رزین LEWATIT CNP 80 WS
۷۲	جدول ۵-۷ نتایج آزمون رزین CHY 00052-LEWATIT CNP 80 WS
۷۳	جدول ۶-۷ نتایج آزمون رزین CHY 00056-LEWATIT CNP 80 WS
۷۴	جدول ۳-۷ مشخصات فنی رزین AMBERLITE IRA 900 CL
۷۴	جدول ۸-۷ نتایج آزمون رزین E709K3J029-AMBERLITE IRA 900 CL
۷۵	جدول ۹-۷ نتایج آزمون رزین E709K45032-AMBERLITE IRA 900 CL
۷۶	جدول ۱۰-۷ نتایج آزمون رزین E709K45031-AMBERLITE IRA 900 CL

۷۷	جدول ۷-۱۱ مشخصات فنی رزین LEWATIT MONO PLUS M500
۷۷	جدول ۷-۱۲ نتایج آزمون رزین LEWATIT MONO PLUS M500
۸۰	جدول ۸-۱ مشخصات فنی رزین LEWATIT MONO PLUS MP68
۸۰	جدول ۸-۲ نتایج آزمون رزین CHY 4070-LEWATIT MONO PLUS MP68
۸۱	جدول ۸-۳ نتایج آزمون رزین CHZ 4017-LEWATIT MONO PLUS MP68
۸۲	جدول ۸-۴ نتایج آزمون رزین CHZ 4016-LEWATIT MONO PLUS MP68
۸۳	جدول ۸-۵ مشخصات فنی رزین AMBERLITE HPR 4200 CL
۸۳	جدول ۸-۶ نتایج آزمون رزین AMBERLITE HPR 4200 CL
۸۴	جدول ۸-۷ مشخصات فنی رزین AMBERLITE HPR 9600
۸۵	جدول ۸-۴ نتایج آزمون رزین AMBERLITE HPR 9600

فصل اول

رژین های تعویض یونی

۱-۱- مقدمه

همه کشورهای جهان ، آب را سرمایه ملی می دانند ، در قرن آینده منابع آب شیرین از چاه های نفت هم با ارزش تر خواهند بود. در پاره ای از فرایندهای صنعتی از آب به عنوان حلال یا مواد اولیه استفاده می شود. آب به عنوان واسطه انتقال حرارت ، در بسیاری از صنایع به کار می رود. آب طبیعی برای مصارف صنعتی و آشامیدنی نیاز به تصفیه دارند. ناخالصی ها مشکلات فراوانی برای صنایع ایجاد می کنند. تعدادی از اثرات مضر ناخالصی ها در صنایع اشاره می شود:

-تولید رسوب در دستگاه های حرارتی و دیگ بخار

-تولید بخار با کیفیت پایین

-خوردگی در بویلرها و دیگر سیستم های حرارتی و لوله ها

-اتلاف مواد شیمیایی

-باقی گذاشتن لکه روی محصولات غذایی و نساجی


-آلودگی بیولوژیکی

کنترل خوردگی و از بین بردن مواد در اثر اکسید شدن ، کنترل رسوب گذاری و جلوگیری از فوق اشباع شدن نمک ها در آب ، کنترل رشد مواد بیولوژیک و باکتری های هوازی و غیر هوازی از اهداف اولیه تصفیه آب در صنعت می باشد. مناسب نمودن آب برای مصارف صنعتی به دو صورت تصفیه خارجی و تصفیه داخلی امکان پذیر می باشد. روش های مختلفی برای کاهش ناخالصی های آب وجود دارد و انتخاب یک یا چند روش بستگی به کیفیت آب مطلوب خواهد داشت. استفاده از رزین های تعویض یونی یکی از روش های حذف ناخالصی ها می باشد.

در بسیاری از صنایع ، بعضی از روش ها همزمان در کنار یکدیگر و یا مکمل همدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. مثلاً در اکثر نیروگاه ها ، آب تصفیه شده به روش آهک زنی به صورت آب ورودی به واحد های تعویض یونی مصرف می شود و یا در بعضی از صنایع برای تهیه آب مطلوب ، از اسمز معکوس و رزین های تعویض یونی همزمان استفاده می شود.


۲-۱- رزین های تعویض یونی

بنیان رزین ها ، یک شبکه پلیمری است ، هر چند که رزین های طبیعی (زیولیت ها) مثل سیلیکات های آلومینیوم ، معدنی می باشند . امروزه اکثر رزین های تعویض یونی که در تصفیه آب به کار می روند از پلیمریزاسیون ترکیبات آلی تهیه می شوند . یکی از قدیمی ترین این رزین ها از کوپلیمریزاسیون استایرن و دی وینیل بنزن بدست می آید. شکل ۱-۱ ساختمان این رزین را نمایش می دهد.



شکل ۱-۱ ساختمان رزین حاصل از کوپلیمریزاسیون استیرن و دی وینیل بنزن

رزین های تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می باشد، بگونه ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند. تعویض کننده ها با محلول های الکترولیت این تفاوت را دارند که فقط یکی از دو یون ، متحرک و قابل تعویض است . یک تعویض کننده کاتیونی سولفونیک دارای نقاط آنیونی غیر متحرکی است که کاتیون های متحرکی مثل H^+ یا Na^+ به آن متصل هستند. این کاتیون های متحرک می توانند در یک واکنش تعویض یونی شرکت کنند. به همین صورت یک تعویض کننده آنیونی دارای نقاط کاتیونی غیر متحرکی است که آنیون ها ی متحرکی مانند OH^- یا Cl^- به آن متصل می باشد. اساس عملکرد رزین شبیه یک واکنش جا به جایی ساده است و تنها در واکنش های رزین ، بخش رزین جا به جا نمی شود. شکل ۲-۱ ساختار شماتیک یک رزین کاتیونی با بستر آنیونی غیر متحرک و یون های مثبت قابل تعویض را نشان می دهد.



شکل ۲-۱ تصویر شماتیک رزین کاتیونی قوی

در اثر تعویض یون ، کاتیون ها و آنیون های موجود در محلول با کاتیون ها و آنیون های موجود در رزین تعویض می شوند، به گونه ای که هم محلول و هم رزین از نظر بار الکتریکی خنثی باقی می ماند.

یک رزین تعویض یونی باید دارای یون باشد ، فضای کافی در شبکه پلیمری داشته باشد تا یون ها بتوانند به راحتی در شبکه جامد رزین وارد و یا خارج شوند، همچنین دارای سطح تماس زیاد باشد . از این رو رزین ها را به صورت ذرات کروی شکل متخلخل با قطر حدود میلیمتر می سازند.

۳-۱-انواع رزین های تعویض یونی

همانطور که قبلا اشاره شد بنیان یک دانه رزین ، شامل یک شبکه پلیمری است که به بعضی از نقاط آن، گروه یونی غیر متحرک چسبیده است . اگر گروه غیر یونی آن دارای بار منفی باشد و رزین در شبکه خود یک کاتیون متحرک داشته باشد به چنین رزینی، رزین کاتیونی می گویند. در صورتیکه گروه یونی غیر متحرک یک گروه قوی چون سولفونیک باشد ، رزین کاتیونی قوی^۱ می باشد و بر عکس اگر گروه یونی غیر متحرک یگ گروه ضعیف مانند کربوکسیلیک باشد ، رزین را کاتیونی ضعیف^۲ می گویند.

اگر گروه یونی غیر متحرک ، یک کاتیون باشد ، بنیان رزین دارای بار مثبت بوده و رزین در شبکه خود یک آنیون متحرک خواهد داشت ، به چنین رزینی ، رزین آنیونی می گویند. رزین های آنیونی هم به دو دسته آنیونی قوی^۳ و آنیونی ضعیف^۴ تقسیم می شوند. رزین آنیونی قوی به دو نوع ۱ و ۲ تقسیم می شود . در رزین آنیونی قوی نوع ۱ ، گروه یونی غیر متحرک بنزیل تری متیل آمونیوم^۵ می باشد. در رزین آنیونی قوی نوع ۲، گروه یونی غیر متحرک ، بنزیل دی متیل اتانول آمین^۶ می باشد. در شکل ۱-۳ انواع رزین های معمول در تصفیه آب آمده است.

رزین های کاتیونی قوی قادر به جذب کلیه کاتیون های موجود در آب می باشد. رزین های کاتیونی ضعیف قادر به جذب کاتیون هایی هستند که به قلیابیت آب مرتبط است. رزین های کاتیونی ضعیف قادر به جذب کلیه کاتیون های موجود در آب نمی باشند. مزیت رزین های کاتیونی ضعیف بازدهی بالای آنها در مقایسه با رزین های کاتیونی قوی می باشد، در نتیجه باعث تولید پساب کمتر در احیای های مکرر می گردد.

¹ Strong Acidic Cation

² Weak Acidic Cation


³ Strong Base Anion

⁴ Weak Base Anion

⁵ -CH₂N(CH₃)₃⁺

⁶ -CH₂N(CH₃)₂(CH₂CH₂OH)⁺

اصولا زمانی که هدف جداسازی کلیه کاتیون های آب است ، بکارگیری توام رزین های کاتیونی قوی و ضعیف اقتصادی تر از بکارگیری رزین های کاتیونی قوی می باشد. رزین های آنیونی قوی قادر به جذب کلیه آنیون های موجود در آب است. رزین های آنیونی ضعیف مقاومتر از نوع قوی بوده و به همین جهت در سیستم های تصفیه آب رزین های آنیونی قوی در پایین دست رزین های آنیونی ضعیف قرار می گیرند.



شکل ۱-۳ انواع رزین های تعویض یونی مورد استفاده در تصفیه آب

انواع رزین های مطرح خیلی بیشتر از مواردی است که در شکل ۱-۳ آمده است. مثلا رزین هایی ساخته شده است که در بنیان شبکه پلیمری آن ، گروه یونی غیر متحرک هم از نوع کاتیونی و هم از نوع آنیونی وجود دارد، در نتیجه در ساختمان شبکه پلیمری آنها هم آنیون ها و هم کاتیون ها می توانند وارد یا خارج شوند.

۴-۱- مشخصات شیمیایی و فیزیکی رزین های تعویض یونی


برای مشخص کردن دقیق عملکرد رزین های تعویض یونی ، ویژگی های شیمیایی و فیزیکی مختلفی مطرح هستند که مهمترین آن ها در جدول شماره ۱-۱ آمده است.

جدول ۱-۱ ویژگی های شیمیایی و فیزیکی رزین ها

ویژگی های شیمیایی رزین های تعویض یونی	
ظرفیت	برگشت پذیری
تورم پذیری	ژله یا جامد بودن
محدوده pH عملکرد	گروه یونی غیر متحرک
پایداری شیمیایی و گرمایی	یون متحرک و ضریب گزینش
ویژگی های فیزیکی رزین های تعویض یونی	
	اندازه و ضریب یکنواختی دانه ها
	دانسیته ذرات
	وزن حمل و نقل


۱-۴-۱ برگشت پذیری در رزین های تعویض یونی

یکی از مهمترین ویژگی های رزین های تعویض یونی، خاصیت برگشت پذیری^۱ است. به این مفهوم که اگر رزین در تماس با محلولی قرار بگیرد در شرایط مناسب می تواند یون متحرک موجود در ساختمان خود را با یون همنام در محلول تعویض نماید با رعایت این شرط مهم که هم محلول و هم رزین از نظر الکتریکی خنثی باقی می مانند. برای مثال در یک رزین کاتیونی اسیدی، اگر هدف حذف یون سدیم از آب باشد شرایط را باید به گونه ای فراهم نمود که فقط واکنش جذب سدیم انجام شود و هنگامی که رزین با جذب یون سدیم از آب، اشباع شده و قادر به جذب بیشتر یون سدیم نمی باشد باید با انجام تمهیداتی، شرایط را طوری فراهم کرد که رزین به صورت رزین کاتیونی اسیدی درآید. این کار باعث می شود که از رزین بتوان هزاران بار در تصفیه استفاده نمود. اگر امکان برگشت رزین به حالت اولیه وجود نداشت یعنی رزین فقط یکبار مصرف می شد، در آن صورت هزینه تصفیه با رزین آنقدر گران بود که استفاده از رزین در تصفیه آب غیر اقتصادی می شد. به واکنش شماره (۱-۱) جذب سدیم، سرویس رزین و به واکنش آزاد کردن سدیم و جایگزینی یون هیدروژن، واکنش (۱-۲)، احیای^۲ رزین می گویند.



¹ Reversibility.

² Regeneration



۲-۴-۱ ژله یا جامد بودن رزین های تعویض یونی

رزین تعویض یونی باید جامد ولی نرم و انعطاف پذیر باشد تا در اثر انقباض و انبساط نشکند. اگر رزین تعویض یونی ژله مانند باشد در اثر تماس با آب به مرور زمان قسمتی از رزین توسط آب شستشو شده و به صورت ذرات معلق در می آید و در نتیجه باعث افزایش ناخالصی درات معلق آب می گردد که مطلوب نیست.

اگر دانه های رزین خیلی خشک باشند ، ترد و شکننده خواهند شد و به مرور زمان در اثر فشار اعمال شده مانند فشار آب یا فشار ناشی از حمل و نقل شکسته شده و از بین خواهند رفت. از معایب دیگر جامد بودن بیش از حد رزین این است که ورود و خروج یون های مختلف با مشکل همراه بود ، چون اندازه یون ها یکسان نیستند. در کوپلیمیرزاسیون استیرن و دی وینیل بنزن ، هر چه درصد وزنی دی وینیل بنزن بیشتر باشد رزین جامد و غیر انعطاف پذیرتر می شود. مطلوب ترین شرایط زمانی است که درصد دی وینیل بنزن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد. شکل شماره ۴-۱ تصویری از یک رزین مطلوب را نمایش می دهد.



شکل ۴-۱ تصویر یک نمونه رزین

۳-۴-۱ گروه یونی غیر متحرک رزین های تعویض یونی

همانطور که اشاره شد، گروه یونی متصل به شبکه پلیمری ، هم نوع رزین (کاتیونی یا آنیونی) و هم ضعیف یا قوی بودن رزین را تعیین می کند. در جدول ۱-۲ گروه یونی رزین ها آورده شده است. در هر دو نوع رزین بازی قوی ۱ و ۲ ، گروه غیر متحرک مشتقات آمونیوم چهار ظرفیتی است و تفاوت اندکی از نظر درجه بازی بودن با هم دارند. رزین نوع ۲ اندکی کمتر از رزین نوع ۱ بازی است که این باعث می شود که نوع ۱ به یون هیدروکسیل تمایل بیشتری داشته باشد. ظرفیت نوع ۱ کمتر ولی از نظر شیمیایی پایدارتر از نوع ۲ است.

جدول ۱-۲ گروه یونی غیر متحرک رزین ها

نوع رزین	گروه یونی غیر متحرک
اسیدی قوی	سولفونات SO_3^-
اسیدی ضعیف	کربوکسیلات COO^-
بازی قوی نوع ۱	بنزیل تری متیل آمونیوم $-CH_2N(CH_3)_3^+$
بازی قوی نوع ۲	بنزیل دی متیل اتانول آمین $-CH_2N(CH_3)_2(CH_2CH_2OH)^+$
بازی ضعیف	آمین نوع اول $-NH_3$
	آمین نوع دوم $-NH$
	آمین نوع سوم $-N$

۴-۴-۱ یون متحرک و ضریب گزینش رزین های تعویض یونی

یون متحرک رزین ها ، می تواند هر یون دارای بار الکتریکی مخالف با گروه یونی غیر متحرک رزین ها باشد. تمایل به جذب یون ها توسط رزین با ضریب گزینش معرفی می شود. اگر رزین در محلولی قرار گیرد که یون قابل تعویض با رزین در محلول وجود داشته باشد ، تبادل یون بین رزین و محلول انجام می شود. در شرایط تعادل ، رزین مقداری یون سدیم را جذب و یا (به همان اندازه) یون هیدروژن را به محلول پس می دهد. برای رسیدن به تعادل ، رزین شروع به تعویض یون هیدروژن خود با یون سدیم محلول می کند و این تعویض تا جایی ادامه می یابد که تساوی رابطه تعادلی برقرار شود. بنابراین در ابتدا رزین به تعویض یون متحرک خود (هیدروژن) با یون محیط (سدیم) علاقه دارد. اگر رزین را پس از رسیدن به تعادل در محیط اسیدی قرار دهیم چون در محیط یون سدیم نیست از این رو دور از تعادل هستیم . در این شرایط رزین سدیم خود را از دست می دهد و یون هیدروژن را جذب می کند(به حالت اولیه بر می گردد) که به این حالت تبادل یون ، احیای رزین می گویند. انتظار می رود که هر چه محیط اسیدی ، یون هیدروژن بیشتری داشته باشد ، رزین هم در نهایت یون هیدروژن بیشتری را جذب کند ولی انتظار نمی رود که رزین بتواند همه یون های سدیم خود را با یون هیدروژن تعویض کند چون در یک واکنش تعادلی هیچوقت غلظت یکی از اجزا صفر نخواهد شد.

اگر محلول در تماس با رزین ، آب طبیعی باشد ، یون کلسیم موجود در آب علاقه زیادی دارد که به شبکه رزین برود به طوریکه در شرایط تعادل، غلظت یون کلسیم در رزین بسیار بیشتر از غلظت یون کلسیم در آب است. به همین دلیل است که رزین های کاتیونی براحتی می توانند همه سختی آب را حذف کنند. مطالعات نشان می دهد که هر چه ظرفیت یون بیشتر باشد ، رزین تعویض یونی علاقه بیشتری به آن یون دارد. رزین اسیدی قوی ، علاقه زیادی به از دست دادن یون هیدروژن و جذب یون سه ظرفیتی و دو ظرفیتی دارد. اما رزین اسیدی ضعیف علاقه زیادی به جذب یون هیدروژن و سپس جذب یون سه ظرفیتی یا دو ظرفیتی دارد.

۵-۴-۱ ظرفیت^۱ رزین های تعویض یونی

ظرفیت یک رزین مهمترین ویژگی و در واقع معیاری از ظرفیت رزین برای انجام تعویض یون با محیط خود می باشد . معمولاً به صورت ظرفیت جرمی یا ظرفیت حجمی بیان می شود.

ظرفیت جرمی تعداد اکی والان یون هایی که هر گرم از رزین می تواند تعویض کند. این تعریف از ظرفیت رزین در عمل با مشکلاتی همراه است. اول اینکه جرم رزین بستگی به یون متحرک آن دارد. دوم اینکه رزین های تعویض یونی ذاتاً مرطوب هستند و همیشه توصیه می شود که مرطوب نگه داشته شوند. بنابراین جرم دقیق رزین بستگی به رطوبت آن دارد.

با توجه به آنکه در بسیاری از کاربردهای رزین ، حجم آن مهم است و به آسانی هم قابل اندازه گیری می باشد، از این رو بیان ظرفیت حجمی کاربردی تر از ظرفیت جرمی رزین است. به تعداد اکی والان یون هایی که در هر میلی لیتر از رزین می تواند تعویض شود ، ظرفیت حجمی می گویند.

به مرور زمان ظرفیت رزین کاهش می یابد . البته هر چه شرایط عملیاتی و نگهداری رزین مطلوب تر باشد ، روند کاهش ظرفیت رزین بسیار کندتر خواهد شد. در واقع پرامتری که عمر رزین را تعیین می کند ظرفیت رزین است. ظرفیت ممکن است به حدی کاهش یابد که استفاده از رزین کهنه اقتصادی نباشد.

۶-۴-۱ تورم پذیری^۲ رزین های تعویض یونی


در اثر ورود و خروج یون ها با حجم های متفاوت ، شبکه رزین مجبور به انبساط و یا انقباض می شود. با توجه به اینکه کار رزین ها به صورت سیکلی می باشد یعنی در زمان سرویس به تدریج اشباع شده و سپس با احیا کردن رزین به حالت اولیه بر می گردند، بنابراین در هر سیکل ، رزین متحمل انبساط و انقباض می گردد. این موضوع از نظر طراحی ابعاد فیلتر رزین مهم است چون اگر این تغییر حجم در یک سیکل کاری در نظر گرفته نشود، ممکن است رزین در داخل فیلتر سر بسته ، فضای کافی برای انبساط نداشته باشد و در نتیجه تحت فشار قرار گرفته و بخشی از دانه های رزین شکسته شوند. انقباض و انبساط رزین ها به غلظت محیطی که در آن قرار می گیرند هم بستگی دارد. رزین های اسیدی قوی ، معمولاً کمتر از ۱۰٪ تورم دارند . رزین های اسیدی ضعیف تا ۱۰۰٪ هم تورم دارند. رزین های آنیونی حدود ۵-۲۰٪ تورم دارند.

¹ Capacity

² Swelling

۷-۴-۱ محدوده pH عملکرد رزین های تعویض یونی

منظور از محدوده pH عملکرد، محدوده ای است که رزین ها قادر به تعویض یون می باشند. این محدوده به گروه فعال چسبیده به شبکه رزین بستگی دارد ولی بطور کلی می توان گفت که محدوده pH عملکرد رزین به صورت اشاره شده در شکل ۱-۵ می باشد.



شکل ۱-۵ محدوده عملکرد pH رزین

۸-۴-۱ پایداری شیمیایی رزین های تعویض یونی

رزین ها در شرایط دمایی معمولی از پایداری شیمیایی فوق العاده ای برخوردار هستند. تماس مداوم با تشعشعات هسته ای و نیز اکسید های شیمیایی قوی مانند اسید نیتریک و هالوژن ها می توانند باعث تخریب دانه های رزین شوند. عمر مفید و ظرفیت رزین های کاتیونی و آنیونی ضعیف بیشتر تحت تاثیر فشار های مکانیکی و آلودگی رزین می باشد. اما در رزین های آنیونی قوی به دلیل ناپایداری ذاتی گروه آمین درجه چهار چه نوع ۱ یا نوع ۲، سالانه حدود ۵-۱۰٪ ظرفیت خود را از دست می دهند. توصیه می شود اگر قرار است رزین ها برای مدتی ذخیره شوند به صورت مرطوب و فرم استاندارد آن نگهداری شوند یعنی رزین های کاتیونی به صورت هیدروژنی یا سدیمی و رزین های آنیونی به صورت کلراید باشند.

۹-۴-۱ پایداری گرمایی رزین های تعویض یونی

محدوده دمایی مجاز برای رزین ها توسط سازندگان آنها اعلام می شود . افزایش دما بیش از حد ماکزیمم ، باعث تشدید افت ظرفیت تبادل یونی رزین ها می شود و از این نظر رزین های آنیونی آکریلیکی ناپایدارتر از رزین های آنیونی استیرنی می باشند.. به طور کلی رزین های کاتیونی از پایداری گرمایی خوبی برخوردار هستند ، معمولاً ماکزیمم دمای مجاز برای رزین های کاتیونی قوی یا ضعیف 120°C می باشد. رزین های آنیونی قوی بویژه نوع ۲ ناپایدارتر بوده و به مرور زمان ظرفیت خود را از دست می دهند به طوریکه پس از حدود ۶ سال ، ظرفیت آنها به کمتر از نصف کاهش می یابد. محدوده دمایی متداول رزین های آنیونی در جدول ۱-۳ نشان داده شده است.

جدول ۱-۳ محدوده دمایی مجاز انواع رزین آنیونی

نوع رزین	شبکه رزین	یون متحرک	ماکزیمم دما ($^{\circ}\text{C}$)
آنیونی قوی نوع ۱	استایرن و دی وینیل بنزن	کلراید	۸۰
		هیدروکسید	۴۰
	آلریلیک و دی وینیل بنزن	کلراید	۷۵
		هیدروکسید	۳۵
آنیونی ضعیف	استایرن و دی وینیل بنزن	-----	۱۰۰
	آلریلیک و دی وینیل بنزن	-----	۶۰

۱۰-۴-۱ اندازه و ضریب یکنواختی رزین های تعویض یونی

رزین ها را به صورت دانه های کروی با اندازه ۳۰۰ میکرون تا ۱۲۰۰ میکرون می سازند . همانند ذرات بستر فیلتر ، برای مشخص کردن توزیع ذرات ، اصطلاح اندازه موثر^۱ و ضریب یکنواختی^۲ استفاده می شود.به اندازه ای که ۹۰٪

^۱ Effective Size

^۲ Uniformity Coefficient

دانه ها درشت تر از آن هستند اندازه موثر گفته می شود. در تصفیه آب ، رزین های با اندازه موثر حدود ۷۰۰ میکرون و ضریب یکنواختی کمتر از ۱/۷ مناسب تر است.


۱۱-۴-۱ دانسیته ذرات رزین های تعویض یونی

دانسیته واقعی دانه های رزین ، به مقدار رطوبت و نوع رزین ، ساختمان شبکه پلیمری و حتی به یون متحرک داخل شبکه بستگی دارد. در هنگام مرتب سازی دانه های رزین بر حسب اندازه ، دانسیته رزین از اهمیت زیادی برخوردار است . معمولاً دانسیته دانه های رزین های اسیدی حدود ۱/۲ و دانسیته دانه های رزین های بازی حدود ۱/۱ می باشد.

۵-۱ فیلتر رزین

فیلتر یا بستر رزین می تواند ثابت یا شناور باشد. در نوع ثابت ، رزین های داخل دستگاه انبساطی ندارند و آب ورودی به دستگاه از بالا وارد شده و بیشترین تبادل یونی در قسمت بالای فیلتر رزین انجام می شود و در قسمت های پایین بستر تصفیه نهایی انجامی انجام می گردد که تعیین کننده درجه خلوص آب خروجی از تعویض کننده می باشد. با افزایش زمان سرویس ، رزین های بالای بستر اشباع شده و تبادل یونی در لایه های پایین ستون بستر انجام می شود که در نهایت زمانی فرا می رسد که بقیه ستون بستر برای تعویض یون کافی نبوده و در نتیجه در آب خروجی از تعویض کننده ، یون های ناخالص حذف نشده مشاهده می شود که معرف پایان سرویس دستگاه می باشد. آب باید عاری از مواد قابل رسوب و ذرات معلق باشد . در صورت وجود این ذرات افت فشار سریع و زیاد در فیلتر رزین به وجود خواهد آمد. شکل ۱-۶ یک دستگاه تعویض یونی اسیدی را نشان می دهد.


دستگاه های تعویض یونی با بستر شناور کمتر در تصفیه آب به کار می روند. در این نوع دستگاه ها جریان آب ورودی از پایین به بالا است. در بستر های شناور اتلاف آب در زمان احیا کمتر شده و به علاوه راندمان احیا و نیز ظرفیت عملیاتی رزین ها افزایش می یابد ولی هزینه بهره برداری رزین ها بیشتر از بستر ثابت است.



شکل ۱-۶ دستگاه تعویض یونی هیدروژنی در حال سرویس

۶-۱ استفاده از چند فیلتر رزین

برای صنایع بزرگ که به مقدار زیادی آب تصفیه شده نیاز دارند، جهت صرفه جویی در هزینه ها از چند فیلتر رزین استفاده می شود. شکل ۷-۱ یک سیستم تعویض یونی را نشان می دهد. کاتیون های آب ورودی در ستون رزین اسیدی قوی با یون هیدروژن تعویض می شوند و در نتیجه نمک های آب ورودی به اسید تبدیل می شوند. فقط اسید های معدنی تولید شده، در فیلتر دوم که حاوی رزین های بازی ضعیف است جذب شده و از آب حذف می شوند. اما اسید کربنیک به صورت گاز انیدرید کربنیک در می آید که در واحد هوا زدا از آب جدا می شود. مزیت این روش در این است که بیشتر آنیون ها بارزین بازی ضعیف حذف می شوند که راندمان احیای آن بالاتر از رزین بازی قوی است. کار رزین بازی قوی حذف اسید های ضعیف و آخرین باقیمانده آنیون های دیگر است. برای داشتن آب تصفیه شده با کیفیت می توان از ستون چهارمی با بستر رزین اسیدی ضعیف استفاده کرد تا نشتی سدیم که به صورت سود در آب تصفیه شده ظاهر می شود را حذف کرد.



شکل ۷-۱ تهیه آب خالص با استفاده از رزین های قوی و ضعیف

یک روش موثرتر برای صرفه جویی در هزینه سرمایه گذاری اولیه و مواد شیمیایی این است که در یک فیلتر رزین، هم از نوع ضعیف و هم قوی استفاده شود. رزین نوع ضعیف باید سبک تر از نوع قوی باشد. بنابراین در حین شستشوی معکوس در زمان احیا به بالای بستر می آید و این کمک می کند که در زمان احیا، هر نوع رزین در لایه ای جداگانه قرار گیرد. مهم است که رزین های نوع قوی و ضعیف طوری انتخاب شوند که اختلاف دانسیته آنها ماکزیمم باشد.

۷-۱ دستگاه تعویض یونی مختلط^۱


هر چند که از نظر تئوری با استفاده از رزین های کاتیونی و آنیونی قوی به صورت سری می توان آب بدون یون تهیه کرد ولی در عمل به علت واکنش های تعویض یونی برگشت پذیر در آب تصفیه شده نهایی TDS صفر نیست. از این رو برای تهیه آب بدون یون باید به جای استفاده از دو دستگاه تعویض یونی کاتیونی و آنیونی ، رزین های آنیونی و کاتیونی را با هم و در کنار هم در یک دستگاه قرار داد. پس از احیای رزین ها ، به کمک هوای تحت فشار ، دو نوع رزین با هم مخلوط می شوند. در اثر اختلاط ، ذرات رزین کاتیونی و آنیونی در کنار هم قرار گرفته و تشکیل مجموعه زیادی از واحد های تعویض یونی را می دهند. کاتیون های آب توسط دانه های رزین کاتیونی و آنیون های آب توسط دانه های رزین آنیونی جذب می شوند که در نتیجه آب خروجی از چنین دستگاهی کاملاً خالص و بدون یون خواهد بود. نشی کاتیون و آنیون در چنین دستگاهی کمتر شده و آب خالص تر از سیستم دو دستگاه جداگانه تولید خواهد شد.

از آنجایی که فصل مشترک رزین های کاتیونی و آنیونی کاملاً احیا نمی شوند . برای رفع این مشکل علاوه بر رزین کاتیونی و آنیونی ، یک بستر از ماده خنثی هم استفاده می شود که دو بستر رزین را کاملاً از هم جدا می کند دانسیته این ماده خنثی بیشتر از دانسیته رزین آنیونی و کمتر از دانسیته رزین کاتیونی است . بنابراین از سه بستر کاتیونی ، خنثی و آنیونی استفاده می شود که در آن لایه خنثی نقش حائل را بازی می کند و در وسط قرار می گیرد تا در موقع احیا از ورود نا مطلوب مواد شیمیایی به بستر ها جلوگیری کند .

۸-۱ نحوه قرار گرفتن بستر ها

برای تهیه آب خالص به کمک واحد های تعویض یونی ، آب را ابتدا از دستگاه تعویض یونی کاتیونی اسیدی عبور می دهند تا کاتیون ها حذف شوند و آنیون ها به صورت اسید درآیند سپس آب را از دستگاه تعویض آنیونی بازی عبور می دهند تا آنیون های آب حذف شده و یون هیدروکسیل آزاد شود . بنابراین در حالت ایده آل ملکول آب جایگزین تمام ناخالصی های یونی آب می گردد و در نتیجه آب فاقد نمک تولید می شود.

برای رسیدن به این هدف ، می توان سیستم های مختلفی انتخاب کرد که شرایط مورد نظر را ایجاد نماید. عواملی مانند درجه خلوص آب مورد نظر، ترکیب آب ورودی ، مقدار دبی آب می توانند در انتخاب نوع سیستم موثر باشند. در شکل ۸-۱ سیستم های مختلف تهیه آب مطلوب نشان داده شده است. در این شکل رنگ سیاه معرف رزین کاتیونی قوی ، رنگ سفید نشانگر رزین آنیونی قوی است. نیمه سیاه و سفید ، رزین مختلط و رنگ خاکستری معرف رزین آنیونی ضعیف و مستطیل خط چین ، هوازدا می باشد.



شکل ۱-۸ روش های مختلف برای تهیه آب صنعتی

فصل دوم

بررسی مشخصات فنی رزین

های مورد درخواست

نیروگاه ایرانشهر

۲-۱ رزین های مورد درخواست نیروگاه بخار ایرانشهر

پیرو قرارداد شماره ۹۸/۳۰ در خصوص اعلام نیاز نیروگاه بخار ایرانشهر به تامین رزین های آنیونی و کاتیونی و اختلاف به وجود آمده در خصوص نوع برخی از رزین ها ، لیست رزین های مورد درخواست نیروگاه به شرح جدول شماره ۱-۲ دریافت شد .

جدول ۱-۲ رزین های مورد درخواست نیروگاه

ردیف	نوع رزین	مشخصات رزین درخواستی
۱	کاتیونی ضعیف	Lewatit CNP 80 WS
۲	کاتیونی قوی	Lewatit Mono Plus S100H
۳	کاتیونی قوی	Lewatit Mono Plus S100
۴	خنثی	Lewatit IN 42
۵	آنیونی قوی	Lewatit Mono Plus M500
۶	آنیونی قوی	Amberlite IRA 900 C Cl
۷	کاتیونی قوی	Amberlite 200 C Na
۸	کاتیونی قوی	Amberjet 1200 Na
۹	آنیونی ضعیف	Lewatit Mono Plus MP 64
۱۰	آنیونی قوی	Amberlite IRA 420 Cl
۱۱	آنیونی ضعیف	Amberlite 93 SP OH


۲-۲ دریافت ملاحظات و محدودیت های فنی نیروگاه ایرانشهر

طی نامه شماره ۹۹/۳۰/۳۳۵۷ مورخ ۹۹/۵/۱۵ ملاحظات و نکات مهم در خصوص رزین های مورد نیاز از نیروگاه درخواست گردید و مجدداً طی نامه شماره ۹۹/۳۰/۴۲۰۱ مورخ ۹۹/۶/۱۲ موارد مهم طی یک پرسشنامه درخواست شد.

موارد خواسته شده طی نامه شماره ۹۹/۱۰/۲۱۴۷ مورخ ۹۹/۶/۲۹ به شرح ذیل دریافت گردید.

۱-۲-۲ شرایط آب ورودی و نحوه قرار گرفتن بستر رزین ها

طبق اطلاعات دریافتی ، آب خام بدون هیچ گونه پیش تصفیه وارد بستر رزین کاتیونی می شود . آب اسیدی خروجی از بستر کاتیونی پس از عبور از دگازور و حذف گاز کربنیک به ستون آنیونی وارد می شود. نهایتاً خروجی ستون آنیونی وارد بستر میکسبند شده و آب بدون یون تولید می شود. نحوه چیدمان بستر ها در شکل شماره ۲-۱ نشان داده شده است.



شکل ۲-۱ چیدمان بستر رزین در نیروگاه ایرانشهر

دمای آب ورودی به رزین ها بین ۲۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد اعلام شد. pH آب ورودی به رزین کاتیونی ۸/۳ می باشد.

۳-۲ مشخصات فنی رزین های پیشنهادی شرکت توسعه تجهیزات آریسا صنعت

پیرو مذاکره با شرکت توسعه تجهیزات آریسا صنعت ، مدارک ، مستندات و مکاتبات با شرکت تولید نیروی برق زاهدان و نیروگاه ایرانشهر دریافت گردید. پیرو نامه های شماره ۹۹۰۱-۱۰۰۴ مورخ ۹۹/۱/۱۱ ، ۹۹۰۱-۱۰۰۱ مورخ ۹۹/۱/۱۱ و ۹۹۰۱-۱۰۰۱ مورخ ۹۹/۱/۲۶ همچنین نامه شماره ۹۹۰۳-۰۴۳ مورخ ۹۹/۳/۶ شرکت توسعه تجهیزات آریسا صنعت ، دیتا شیت رزین های پیشنهادی شرکت توسعه تجهیزات آریسا صنعت به شرکت تولید نیروی برق زاهدان ارائه گردیده است . لیست رزین های پیشنهادی پیمانکار در جدول شماره ۲-۲ آمده است.

جدول ۲-۲ لیست رزین های پیشنهادی شرکت توسعه تجهیزات آریسا صنعت

ردیف	نوع رزین	مشخصات رزین پیشنهادی
۱	کاتیونی ضعیف	Lewatit CNP 80 WS
۲	کاتیونی قوی	Lewatit Mono Plus S108H
۳	کاتیونی قوی	Lewatit Mono Plus S108
۴	خنثی	Lewatit IN 42
۵	آنیونی قوی	Lewatit Mono Plus M500
۶	آنیونی قوی	Amberlite IRA 900 C Cl
۷	کاتیونی قوی	Amberlite IRC 200 Na
۸	کاتیونی قوی	Amberjet HPR 1200 Na
۹	آنیونی ضعیف	Lewatit Mono Plus MP 68
۱۰	آنیونی قوی	Amberlite HPR 4200 Cl
۱۱	آنیونی ضعیف	Amberlite HPR 9600

شرکت تولید نیروی برق زاهدان، نظرات خود را در خصوص رزین های پیشنهادی شرکت آریسا صنعت به شرح ذیل اعلام کرده است:

- رزین های شماره ۲ و ۳ پیشنهادی شرکت آریسا صنعت جایگزین رزین های متناظر مورد درخواست نیروگاه شده است و رزین های شماره ۱ الی ۵ طی نامه شماره ۹۹/۱۰۱/۱۴۳ مورخ ۹۹/۱/۲۵ مورد تایید قرار گرفتند.
- همچنین رزین شماره ۶ مورد تایید قرار گرفته است و پیرو پیشنهاد جایگزینی رزین های شماره ۷ و ۸ ، تاییدیه فنی رزین های ۶ الی ۸ طی نامه شماره ۹۹/۱۰۱/۲۹۸ مورخ ۹۹/۲/۳ به شرکت آریسا صنعت اعلام شده است.
- در خصوص رزین شماره ۹، شرکت آریسا صنعت اعلام کرده است که رزین MP 64 از خط تولید شرکت Lanxess خارج شده است و شرکت سازنده رزین Lewatit MP 68 را جایگزین نموده است.
- همچنین در خصوص ردیف های ۱۰ و ۱۱ شرکت آریسا صنعت اعلام کرده است که با توجه به خریداری شرکت Rohm-Hass توسط شرکت Dow محصولات جایگزین به شرح جدول ۲-۲ ارائه شده است. مشخصات شیمیایی و فیزیکی رزین پیشنهادی Lewatit MP 68 در جدول ۲-۳ نشان داده شده است.

جدول ۲-۵ مشخصات فنی رزین ۹۶۰۰ Amberlite HPR

Typical Properties	Physical Properties	
	Copolymer	Styrene-divinylbenzene
	Matrix	Macroporous
	Type	Weak base anion
	Functional Group	Tertiary amine
	Physical Form	Cream, opaque, spherical beads
	Chemical Properties	
	Ionic Form as Shipped	Free base (FB)
	Total Exchange Capacity	≥ 1.3 eq/L (FB form)
	Water Retention Capacity	59.0 – 65.0% (FB form)
	Particle Size [§]	
	Particle Diameter	$550 \pm 50 \mu\text{m}$
	Uniformity Coefficient	≤ 1.1
	< 300 μm	$\leq 0.2\%$
	Stability	
	Whole Uncracked Beads	$\geq 95\%$
	Swelling	FB $\rightarrow$ HCl: 15%
	Density	
	Particle Density	1.05 g/mL
	Shipping Weight	670 g/L

[§] For additional particle size information, please refer to the [Particle Size Distribution Cross Reference Chart](#) (Form No. 177-01775).

۲-۴ بررسی تطابق رزین های پیشنهادی با رزین های مورد درخواست نیروگاه

به طور کلی از بین ۱۱ رزین پیشنهادی شرکت آریسا صنعت ، ۳ رزین مورد تایید نیروگاه قرار نگرفته است. در خصوص رزین *Lewatit MP 64* از شرکت های ردا کیمیا ، ندای آب ، رسوبگیری استعلام فروش صورت گرفت که همگی این شرکت ها ، اعلام کردند که رزین *MP 68* جایگزین رزین *MP 64* شده است. پس از اطمینان از عدم ارائه رزین *MP64* بررسی جهت جایگزینی از لحاظ فنی صورت گرفت . مشخصات شیمیایی و فیزیکی مهم رزین ها که در فصل گذشته به آن پرداخته شد ، مورد بررسی قرار گرفت. خلاصه مشخصات فیزیکی و شیمیایی در جدول ۲-۶ نشان داده شده است. مقایسه مشخصات بهره برداری در جدول ۲-۷ آمده است.

جدول ۲-۶ مشخصات فیزیکی و شیمیایی رزین های MP64 و MP68

General Description			Lewatit Mono Plus MP64	Lewatit Mono Plus MP68
Ionic form as shipped			Free base/Cl	Free base/Cl
Functional Group			Tertiary /quaternary amine	Tertiary /quaternary amine
Matrix			Crosslinked polystyrene	Crosslinked polystyrene
Structure			Macro porous	macro porous
Appearance			Beige,opaque	Beige,opaque
Physical and Chemical Properties				
		Metric units		
Uniformity Coefficient		Max.	1.1	1.1
Mean bead size		Mm	0.59(+/-0.05)	0.54(+/-0.05)
Bulk density	(+/- 5%)	g/l	620	620
Density		Approx..g/ml	1.04	1.04
Water retention		Wt. %	61-66	54-60
Total Capacity		Min. eq/l	1.3	1.3
Volume Change	total swelling(delivered→Cl)	Typical vol. %	24	24
Volume Change	Operational swelling	Typical vol. %	8	----
Stability	at pH-rang		0-14	0-14
Storability	of the product	Max. years	2	2
Storability	temperature range	° C	-20 - 40	-20 - 40

جدول ۲-۷ مشخصات بهره برداری رزین های MP64 و MP68

Recommended Operating Conditions			Lewatit Mono Plus MP64	Lewatit Mono Plus MP68
		Metrics Units		
Operating temperature		Max. ° C	70	70
Operating pH-range			0-7	0-7
Bed depth		Min. mm	800	800
Specific Pressure drop	15° C	Approx.. kPa*h/m ²	0.8	0.8
Pressure drop		Max. kPa	300	300
Linear velocity	Operation	Max. m/h	60	60
Linear velocity	Backwash(20° C)	Approx.. m/h	4	4
Bed expansion	(20° C,per m/h)	Approx.. Vol%	21	21
Freeboard	Backwash(extern/intern)	Vol%	100	100
Regenerant			NaOH	NaOH
Counter current regeneration	Level	Approx..g/l	50	50
Ws-system	Concentration	Approx.. wt. %	2-4	2-4
Linear velocity	regeneration	Approx.. m/h	5	5
Linear velocity	Rising	Approx.. m/h	5	5
Co current regeneration	level	Approx.. g/l	50-80	50-80
Co current regeneration	Concentration	Approx.. wt. %	3-5	3-5
Linear velocity	regeneration	Approx.. m/h	5	5
Linear velocity	Rising	Approx.. m/h	5	5
Rinse waterb requirement	Slow/fast	Approx.. BV	8	8

خلاصه مقایسه مشخصات فیزیکی و شیمیایی رزین های *Amberlite IRA-420 Cl* و جایگزین پیشنهادی *Amberlite HPR 4200 Cl* در جدول شماره ۲-۸ و مشخصات بهره برداری آن ها در جدول ۲-۹ آورده شده است.

جدول ۲-۸ مشخصات فیزیکی و شیمیایی رزین های *IRA420* و *HPR4200*

Typical Properties			AMBERLITE IRA 420	AMBERLITE HPR 4200
Matrix			polystyrene	Styrene-divinylbenzene
Functional Group			Teri methyl ammonium	Teri methyl ammonium
Physical form			Pale Yellow,translucent beads	Yellow,translucent,spherical beads
Structure			Gel	Gel
Ionic form as shipped			Cl form	Cl form
Physical and Chemical Properties				
		Metric units		
Specific gravity	Cl form		1.09	1.07 g/ml (particle density)
Moisture holding	Cl form	%	50-56	49-55
Particle size		mm	0.3-1.2	---
Particle diameter		µm	---	650±5
Uniformity coefficient			---	≤1.25
<300 µm		%	---	≤0.3
Reversible swelling	Upon complete conversion from the free base to the salt form	%	+20%	20%
Total exchange Capacity	Cl form	Min. eq/l	1.3	1.3

جدول ۲-۹ مشخصات بهره برداری رزین های *IRA420* و *HPR4200*

Recommended Operating Conditions			AMBERLITE IRA 420	AMBERLITE HPR 4200
		Metrics Units		
Operating temperature	Cl form	Max. ° C	60	100
Operating pH-range			0-14	1-14
Bed depth		Min. mm	600	800
Service flow rate		bedvolume/h	5-50	6-60
Regenerant				NaOH
regeneration	Level	g/l	30-150	40-80
Regenerant	Concentration	% w/v	2-4%	2-4%
	Flow rate	Bed volume/h	2-6	3-8
Contact time	minimum	minute	20	20
Slow rinse	At regenerant flow rate	BV	2	3
Fast rinse	At service flow rate	BV	2-8	3-8

خلاصه مقایسه مشخصات فیزیکی و شیمیایی رزین های *Amberlite 93-SP OH* و جایگزین پیشنهادی *Amberlite HPR 9600* در جدول شماره ۲-۱۰ و مشخصات بهره برداری آن ها در جدول ۲-۱۱ آورده شده است.

جدول ۲-۱۰ مشخصات فیزیکی و شیمیایی رزین های *93-SP OH* و *HPR9600*

Typical Properties			AMBERLITE 93 SP OH	AMBERLITE HPR 9600
Matrix			Styrene-divinylbenzene	Styrene-divinylbenzene
Functional Group			Tertiary amine	Tertiary amine
Physical form			Opaque,spherical beads	Cream,Opaque,spherical beads
Structure			Macroreticular	macro porous
Ionic form as shipped			Free base	Free base
Physical and Chemical Properties				
		Metric units		
Specific gravity	Free base form		1.03-1.04	1.05 g/ml (particle density)
Moisture holding	Free base form	%	57-61	59-65
Particle size		mm	0.3 to 1.2	---
Particle diameter		µm	---	550±50
Uniformity coefficient			----	≤1.1
<300 µm		%	----	≤0.2
Reversible swelling	Upon complete conversion from the free base to the salt form	%	10 to 15	15%
Total exchange Capacity	Free base form	Min. eq/l	1.2	1.3

جدول ۲-۱۱ مشخصات بهره برداری رزین های *93-SP OH* و *HPR9600*

Recommended Operating Conditions			AMBERLITE 93 SP OH	AMBERLITE HPR 9600
		Metrics Units		
Operating temperature		Max. ° C	100	60
Operating pH-range			0-8	0-6
Bed depth		Min. mm	600	600
Service flow rate	Up to	bedvolume/h	40	60
Regenerant			NaOH NH ₄ OH Na ₂ CO ₃	NaOH NH ₃ Na ₂ CO ₃
regeneration	Level	g/l , %	48 43 64	115 150 200
Regenerant	Concentration	% w/v	2 to 6	2-4% 2-6% 5-8%
Regenerant	Flow rate	Bed volume/h	2 to 8	
Contact time	minimum	minute	20	30
Slow rinse	At regenerant flow rate	BV	2	2
Fast rinse	At service flow rate	BV	2 to 12	2-8

۵-۲ نتیجه گیری

همانطور که پیش تر اشاره شد، برای مشخص کردن دقیق عملکرد رزین های تعویض یونی ، ویژگی های شیمیایی و فیزیکی رزین مانند ظرفیت رزین، تورم پذیری ،محدوده pH عملکرد ، پایداری شیمیایی و گرمایی ، اندازه و ضریب یکنواختی و دانسیته رزین اهمیت بسیار زیادی دارد. در کنار این ویژگی ها ، تطابق با شرایط مورد نیاز واحد صنعتی باید در نظر گرفته شود.

از آنجایی که رزین های *Amberlite IRA-420 Cl*، *Lewatit MP 64* و *Amberlite 93-SP OH* مطابق با شرایط و نیاز نیروگاه مورد استفاده قرار گرفتند، رزین های پیشنهادی با آنها مقایسه شدند.

واضح است که ۳ رزین مورد بحث به دلیل قدیمی بودن و تولید نشدن نیاز به جایگزینی دارند. با توجه به اینکه رزین های *MP 64* و *MP 68* تفاوت خاصی در مشخصات شیمیایی و فیزیکی ندارند و همچنین مشخصات بهره برداری آنها یکسان است ، *MP 68* می تواند جایگزین مناسبی برای رزین *MP 64* باشد.

در خصوص رزین *Amberlite IRA-420 Cl* و *Amberlite HPR 4200 Cl* تفاوت خاصی در مشخصات فیزیکی و شیمیایی مشاهده نمی شود ولی در مشخصات بهره برداری باید به میزان ماده احیا کننده و سرعت احیا و شستشو توجه شود.لذا رزین *HPR 4200* می تواند جایگزین مناسبی برای رزین *IRA-420 Cl* باشد.

در خصوص رزین *Amberlite 93-SP OH* و *Amberlite HPR 9600* تفاوت خاصی در مشخصات فیزیکی و شیمیایی مشاهده نمی شود ولی در زمان بهره برداری باید به میزان ماده احیا کننده و سرعت احیا و شستشو توجه شود.لذا رزین *HPR 9600* می تواند جایگزین مناسبی برای رزین *93-SP OH* باشد.

نکته حائز اهمیت این است که رزین های جدید با رزین های قدیمی در حال استفاده نباید مخلوط شوند و بهتر است که جایگزین رزین های قبلی گردند. در رزین های *HPR 9600* و *HPR 4200 Cl* به دلیل اختلاف بسیار کم دانسیته بین رزین جدید و قدیم ، این رزین ها به خوبی با یکدیگر مخلوط نمی شوند و با توجه به اختلافات میزان مواد احیا کننده و زمان شستشو بهتر است که رزین ها به جای اختلاط ، کاملاً جایگزین شوند.

فصل سوم

مشخصات رزین های

تعویض یونی

۱-۳- مقدمه

همانگونه که در گزارش مرحله اول اشاره شد، ویژگی های مهم شیمیایی و فیزیکی رزین ها ، نشان دهنده کارایی آن ها می باشند.

ویژگی های شیمیایی شامل برگشت پذیری ، ژله ای بودن رزین ها، گروه یونی غیر متحرک ، ضریب گزینش پذیری یون متحرک ، ظرفیت، تورم پذیری ، محدوده pH عملکرد رزین و پایداری شیمیایی و گرمایی می باشد.

ویژگی های فیزیکی شامل اندازه و ضریب یکنواختی دانه ها ، دانسیته ذرات می باشند.

جهت یادآوری، توضیحات مختصری از ویژگی های رزین ها بیان می گردد.

۲-۳ ظرفیت^۱ رزین های تعویض یونی

ظرفیت یک رزین مهمترین ویژگی رزین می باشد و معمولاً به صورت ظرفیت جرمی یا ظرفیت حجمی بیان می شود.

با توجه به آنکه در بسیاری از کاربردهای رزین ، حجم آن مهم است و به آسانی هم قابل اندازه گیری می باشد، از این رو بیان ظرفیت حجمی کاربردی تر از ظرفیت جرمی رزین است. به تعداد اکی والان یون هایی که در هر میلی لیتر از رزین می تواند تعویض شود ، ظرفیت حجمی می گویند.

به مرور زمان ظرفیت رزین کاهش می یابد . البته هر چه شرایط عملیاتی و نگهداری رزین مطلوب تر باشد ، روند کاهش ظرفیت رزین بسیار کندتر خواهد شد. در واقع پارامتری که عمر رزین را تعیین می کند ظرفیت رزین است. ظرفیت ممکن است به حدی کاهش یابد که استفاده از رزین کهنه اقتصادی نباشد.

۳-۳ اندازه و ضریب یکنواختی رزین های تعویض یونی

رزین ها را به صورت دانه های کروی با اندازه ۳۰۰ میکرون تا ۱۲۰۰ میکرون می سازند . همانند ذرات بستر فیلتر ، برای مشخص کردن توزیع ذرات ، اصطلاح اندازه موثر^۲ و ضریب یکنواختی^۳ استفاده می شود. به اندازه ای که ۹۰٪ دانه ها درشت تر از آن هستند اندازه موثر گفته می شود. در تصفیه آب ، رزین های با اندازه موثر حدود ۷۰۰ میکرون و ضریب یکنواختی کمتر از ۱/۷ مناسب تر است.

¹ Capacity

² Effective Size

³ Uniformity Coefficient

۳-۴ دانسیته ذرات رزین های تعویض یونی

دانسیته واقعی دانه های رزین ، به مقدار رطوبت و نوع رزین ، ساختمان شبکه پلیمری و حتی به یون متحرک داخل شبکه بستگی دارد. در هنگام مرتب سازی دانه های رزین بر حسب اندازه ، دانسیته رزین از اهمیت زیادی برخوردار است . معمولا دانسیته دانه های رزین های اسیدی حدود ۱/۲ و دانسیته دانه های رزین های بازی حدود ۱/۱ می باشد.

فصل چهارم

آزمون های رزین های

تعویض یونی

۱-۴ مقدمه

برای اطمینان از اصالت رزین های نو و همچنین بررسی کیفیت رزین های در حال بهره برداری و به جهت افزایش عمر رزین ها، نیاز به بررسی ویژگی های رزین ها در بازه های زمانی منظم می باشد.


تعیین ظرفیت رزین ، بررسی دانه بندی به جهت اطلاع از شکستگی دانه ها ، دانسیته و رطوبت از ویژگی های مهم و عمومی رزین ها می باشد.

۲-۴ عوامل مهم در بررسی رزین ها

عملکرد شیمیایی رزین تبادل یونی به منزله قلب فرآیند تصفیه آب بوسیله رزین می باشد. خواص شیمیایی شامل ظرفیت کل و ظرفیت نگهداری آب می باشد. مشخصات فیزیکی مانند دانسیته و دانه بندی به عملکرد شیمیایی رزین کمک می کنند.

این اندازه گیری ها برای بررسی وضعیت رزین و مقدار کارائی آن در جذب یون های شیمیایی موجود در محلول بکار می روند. این آزمون ها را می توان بر اساس "استاندارد روش آزمون برای ارزیابی مشخصات فیزیکی و شیمیایی رزین های نعویض یونی"^۱ به شماره *ASTM*^۲ *D2187* انجام داد.

روش انجام آزمون های فیزیکی و شیمیایی بر اساس استاندارد مذکور، مطابق شکل ۴-۱ به شرح ذیل می باشد.



شکل ۴-۱ استاندارد بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی رزین ها

¹ *Standard Test Methods and Practices for Evaluating Physical and Chemical Properties of Particulate Ion-Exchange Resins*

² *American Society for Testing and Materials*

این استاندارد برای تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی رزین های تعویض یونی ، مورد کاربرد تصفیه آب استفاده می شوند. این استاندارد برای رزین های نو و کارکرده کاربرد دارد.

۳-۴- تعیین ظرفیت کل^۱

ظرفیت یک رزین مهمترین ویژگی و در واقع معیاری از ظرفیت رزین برای انجام تعویض یون با محیط خود می باشد . معمولاً به صورت ظرفیت جرمی یا ظرفیت حجمی بیان می شود.

۱-۳-۴ تعیین ظرفیت رزین کاتیونی قوی (شکافت نمک^۲)


در این روش تعداد میلی اکای والان هیدروژن قابل تعویض در یک رزین کاتیونی که برای شکافت نمک به اندازه کافی اسیدی شده باشد، اندازه گیری می شود. در این روش گروه عاملی سولفونیک اسید اندازه گیری می شود.

وسایل آزمون:

لوازم شیشه ای مطابق شکل ۴-۲ و pH متر

مواد مصرفی:

اسید کلریدریک (۹+۱)، معرف متیل اورانژ، معرف فنل فتالین، محلول سدیم کلراید (۵۰ گرم در لیتر)، محلول سدیم هیدروکساید ۵۰٪، محلول سدیم هیدروکساید (۱/۰ N) (با استفاده از پتاسیم هیدروژن فتالات تعیین نرمالیتته کنید)



شکل ۴-۲ وسایل برای اندازه گیری ظرفیت رزین

¹ Total Capacity

² Salt Splitting

روش آزمون:

سه تا نمونه ۱۰ گرم از نمونه آماده سازی شده را وزن کنید. نمونه ها را کاملاً به لوله شیشه ای فیلتر دار منتقل کنید. قیف جدا کننده را با ۱ لیتر از اسید (۹+۱) پر کنید. اسید را با سرعت 20 ml/min تا ۲۵ از نمونه عبور دهید. در تمام مدت سطح رزین را با اسید بیوشانید.

قیف جدا کننده را کاملاً بشویید و با سرعت 20 ml/min تا ۲۵ با آب بشویید. آنقدر به شستشو ادامه دهید تا آب عبوری از رزین در حضور متیل اورانژ زرد شود یا به pH بالاتر از ۳/۹ برسید. سطح رزین را با آب بشویید و تخلیه کنید.

یک ارلن یک لیتری را زیر لوله نمونه قرار دهید. قیف جدا کننده را با یک لیتر محلول سدیم کلراید پر کنید. محلول سدیم کلراید را با سرعت 20 ml/min تا ۲۵ از نمونه رزین عبور دهید. کل یک لیتر عبوری را جمع آوری کنید. کل سدیم کلراید عبوری را مخلوط کنید و سه بخش ۱۰۰ میلی لیتری را جدا کنید. ۲ قطره فنل فتالین اضافه کنید و با سود $0.1N$ تیتیر کنید تا رنگ صورتی ظاهر شود یا تا pH برابر ۸/۲ تیتیر کنید. میانگین مصرفی سه تیتراسیون را به عنوان E در نظر بگیرید

$$ca(\text{meq/wet gram})=E*N*10W.$$

$$ca(\text{meq/Dry gram})=H/(1-(M/100))$$

$$Ca(\text{meq/ml})=H*C$$

H : ظرفیت رزین کاتیونی بر اساس نمونه مرطوب	E : میانگین مصرفی سود در تیتراسیون
M : درصد آب باقیمانده یا رطوبت	W : وزن نمونه مرطوب (خیس)
C : دانسیته بر اساس گرم بر میلی لیتر	N : نرمالیت سود مصرفی

۴-۳-۲ تعیین ظرفیت رزین کاتیونی ضعیف (ظرفیت کل)^۱

در این روش تعداد کل میلی اکی والان های هیدروژن های قابل تعویض در یک رزین کاتیونی اندازه گیری می شود. این روش برای رزین های تعویض یونی شامل سولفونیک اسید و سایر گروه های عاملی می باشد.

وسایل آزمون:

لوازم شیشه ای مطابق شکل ۱-۱ و pH متر، پمپ خلا و ظروف شیشه ای آزمایشگاهی

¹ Total Capacity

مواد مصرفی:

معرف برموکرزول سبز، اسید کلریدریک (۹+۱)، اسید کلریدریک ۰.۱ نرمال، ایزو پروپیل الکل، معرف متیل اورانژ، معرف فنل فتالئین، محلول سدیم کلراید (۵۰ گرم در لیتر)، محلول سدیم هیدروکساید ۵۰٪

روش آزمون:

از نمونه آماده سازی شده، سه تا نمونه ۲/۰۰ گرمی را وزن کنید. نمونه ها را کاملاً به لوله شیشه ای فیلتر دار منتقل کنید. قیف جدا کننده را با ۱ لیتر از اسید (۹+۱) پر کنید. اسید را با سرعت 20 ml/min تا ۲۵ از نمونه عبور دهید. در تمام مدت سطح رزین را با اسید بپوشانید.

قیف جدا کننده را کاملاً با آب و سپس با ایزوپروپیل الکل بشویید و سپس نمونه های رزین را با ایزو پروپیل الکل با سرعت 20 ml/min تا ۲۵ بشویید. آنقدر به شستشو ادامه دهید تا ۱۰ میلی لیتر از محلول عبوری در ۱۰ میلی لیتر از آب در حضور متیل اورانژ زرد شود یا به pH بالاتر از ۳/۹ برسد.

با استفاده از پمپ خلا، الکل را از نمونه های رزین جدا کنید و نمونه را کاملاً به یک بشر ۵۰۰ میلی لیتری منتقل کنید و دقیقاً ۲۰۰ میلی لیتر از محلول سود -نمک ۰/۱ نرمال را اضافه کنید. بلافاصله درب آن را ببندید و به خوبی مخلوط کنید. اجازه دهید تا نمونه برای ۱۶ ساعت به تعادل برسد.

نمونه ها را مخلوط کنید و اجازه دهید تا ته نشین شود. سه تا حجم ۵۰ میلی لیتری از محلول را جدا کنید. با اسید ۰/۱ نرمال تیتیر کنید تا به pH مساوی ۸/۲ برسید یا با استفاده از فنل فتالئین تیتیر کنید. میانگین این سه تیتراسیون را برای محاسبات استفاده کنید.

$$capacity, Cw \left(\frac{meq}{wet\ gram} \right) = [(200 \times NB) - (F \times NA \times 4)] / W .$$

$$capacity, Cd \left(\frac{meq}{Dry\ gram} \right) = Cw / (1 - (M/100))$$

$$capacity, Cb \left(\frac{meq}{ml} \right) = Cw \times C$$

NB : نرمالیه سود

M : درصد آب باقیمانده یا رطوبت

C : دانسیته بر اساس گرم بر میلی لیتر

F : میانگین مصرفی اسید در تیتراسیون


W : وزن نمونه مرطوب (خیس)

NA : نرمالیه اسید

۳-۳-۴ ظرفیت کل و ظرفیت شکافت نمک در رزین های آنیونی

در این روش آزمون ، تعداد کل میلی اکی والان های یون های کلرید قابل تعویض و همینطور تعداد میلی اکی والان کلرید های که توسط گروه های عاملی که توانایی شکافت نمک را دارند ، اندازه گیری می شود. در این روش آزمون نمونه به شکل کلرید تبدیل می شود و نهایتاً میزان یون کلرید اندازه گیری می شود.

رزین های آنیونی بر اساس توانایی شان در شکافت نمک یا حذف اسید قوی ، تقسیم بندی می شوند. به صورت کلی ، رزین هایی که گروه آمونیوم نوع چهارم دارند ، توانایی شکافت نمک را دارند . واکنش زیر نمونه عملکرد این نوع رزین می باشد:



این نوع رزین قادر است ، آنیون اسید های ضعیف مانند سالیسیلیک اسید را از آب حذف کنند. رزین های آنیونی بدون ظرفیت شکافت نمک ، دارای گروه های عاملی نوع اول ، دوم و سوم هستند. این نوع رزین ، برای حذف آنیون از آب های اسیدی مانند آب عبوری از رزین کاتیونی استفاده می شوند.

وسایل آزمون:

لوازم شیشه ای مطابق شکل ۲-۴

مواد مصرفی:

آمونیم هیدروکسید (۱۹+۱) ، معرف برموکروزول سبز ، اسید کلریدریک (۹+۱) ، اسید کلریدریک ۰.۱ نرمال ، ایزو پروپیل الکل ، معرف متیل اورانژ ، معرف فنل فتالین ، اسید نیتریک (۹+۱) ، محلول پتاسیم کرومات ، استاندارد نیترات نقره ۱/۰ نرمال ، محلول سدیم کلراید (۵۰ گرم در لیتر) ، محلول سدیم سدیم نیترات

روش آزمون:

داخل ۳ تا از بشرهای ۱۰۰ میلی لیتری ، ۱۰ گرم از نمونه را وزن کنید. رزین ها را با استفاده از آب ، کاملاً به ستون منقل کنید. داخل قیف بوخنر ، ۱ لیتر از اسید کلریدریک (۹+۱) را بریزید. اسید را با سرعت ۲۰ تا ۲۵ میلی لیتر بر دقیقه از رزین عبور دهید. بعد از اتمام اسید ، قیف بوخنر با آب کاملاً بشوید. سپس با ۳ تا حجم ۱۰ میلی لیتری از ایزوپروپیل الکل با سرعت ۲۰ تا ۲۵ میلی لیتر بر دقیقه بشوید. تا جایی مخلوط ۱۰ میلی لیتر از الکل و آب ، در حضور متیل اورانژ زرد شود یا به pH ۳/۹ برسد. سطح رزین را تخلیه کنید. سپس ۵۰۰ میلی لیتر از آمونیم هیدروکسید (۱۹+۱) را با سرعت ۲۰ تا ۲۵ میلی لیتر از نمونه عبور دهید ، همواره سطح رزین را مرطوب نگهدارید. هنگامی که قیف بوخنر ، تخلیه شد ، به خوبی با آب بشوید و از آب پر کنید. نمونه ها را با سرعت ۲۰ تا ۲۵ میلی لیتر بر دقیقه بشوید. شستشو را تا جایی ادامه دهید که مخلوط آب و هیدروکسید آمونیم به حجم ۱ لیتر برسد. محلول جمع شده را به خوبی مخلوط

کنید ۳۰ حجم ۱۰۰ میلی لیتری از محلول را بردارید و در حضور معرف متیل اورانژ ، با اسید نیتریک (۹+۱) تا رنگ قرمز تیترا کنید. آمونیوم هیدروکسید (۱۹+۱) را اضافه کنید تا دوباره محلول زرد شود. ۱ میلی لیتر از محلول کرومات پتاسیم را اضافه کنید. تیتراسیون را با محلول نیترا نقره ۰/۱ نرمال ادامه دهید تا رنگ قرمز - نارنجی برای ۳۰ ثانیه ثابت بماند. حجم نیترا نقره مصرفی را به عنوان F در نظر بگیرید.

۲۰۰ میلی لیتر از محلول سدیم کلراید را با سرعت ۲۰ تا ۲۵ میلی لیتر از نمونه ها عبور دهید. قیف جدا کننده را کاملاً با آب بشوید. نمونه را با آب با سرعت ۲۰ تا ۲۵ میلی لیتر بر دقیقه بشوید تا حجم جمع آوری شده با نمک ها به ۱ لیتر برسد. کاملاً مخلو ز کنید و ۳ قسمت ۱۰۰ تایی از محلول را با اسید کاریدریک ۰.۱ نرمال تا pH ۳/۹ یا در حضور معرف بروکروزول سبز تیترا کنید. حجم اسید مصرفی را به عنوان G در محاسبات در نظر بگیرید.

قیف جدا کننده را با ۱ لیتر از نیترا سدیم پر کنید و با سرعت ۲۰ تا ۲۵ میلی لیتر بر دقیقه عبور دهید. ۳ تا قسمت ۱۰۰ میلی لیتری از هر محلول جدا کنید و یک قطره از فنل فتالین و یک قطره از متیل اورانژ اضافه کنید. اسید نیتریک (۹+۱) یا آمونیوم هیدروکسید (۱۹+۱) اضافه کنید تا فنل فتالین بی رنگ و متیل اورانژ زرد شود. ۱ میلی لیتر از کرومات پتاسیم اضافه کنید و با استاندارد نیترا نقره تیترا کنید. تا رنگ زرد-قرمز برای ۳۰ ثانیه ثابت بماند.

محاسبات:

$$\text{Salt-Splitting Capacity (meq/wet gram)} = (H \times N \times 10) / W$$

H : میانگین مصرفی استاندارد نیترا نقره برای تیتراسیون، ml	W : وزن نمونه، gr	N : نرمالیه استاندارد نیترا نقره
---	-----------------------	------------------------------------

$$\text{Total Capacity (meq/wet gram)} = (10[(F+H) \times N] - 10[G \times NA]) / W$$

F : میانگین حجم استاندارد نیترا نقره	G : میانگین حجم HCl ۰.۱ N	H : میانگین حجم استاندارد نیترا نقره
W : وزن مرطوب نمونه	N : نرمالیه استاندارد نیترا نقره	NA : نرمالیه HCl ۰.۱ N

$$\text{Salt-Splitting Capacity (meq/dry gram)} = K / [1 - (M/100)]$$

K : ظرفیت شکافت نمک، $meq/ wet gram$ M : آب باقیمانده ، %

$$\text{Total Capacity (meq/dry gram)} = L / [1 - (M/100)]$$

L : ظرفیت کل ، $meq/ wet gram$ M : آب باقیمانده ، %

$$\text{Salt-Splitting Capacity}(\text{meq}) = K \times C$$

K : ظرفیت شکافت نمک، meq/ wet gram C : دانسیته، g/ml

$$\text{Total Capacity}(\text{meq/dry gram}) = L \times C$$

L : ظرفیت کل، meq/ wet gram C : دانسیته، g/ml

۴-۴ ظرفیت نگهداشت آب^۱

در این روش، تعیین میزان رطوب نگه داشته شده در رزین اندازه گیری می شود. این روش برای رزین های نو و کارکرده کاربرد دارد. در این روش جرم از دست رفته در دمای $4 \pm 10.4^\circ \text{C}$ اندازه گیری می شود.

ظرفیت نگهداشت آب در رزین ها، متناسب با میزان تخلخل آن ها می باشد. در رزین های نو، مقادیر بالاتر نشان دهنده اتصالات عرضی کم تاثیر می باشد. کاهش در ظرفیت نگهداشت رزین های کارکرده نسبت به نو، نشان دهنده اتصالات عرضی پلیمری می باشد. کاهش در ظرفیت نگهداشت آب، می تواند نشان دهنده از دست دادن گروه های عاملی یا آلودگی آن ها باشد.

روش آزمون:

۳ قسمت ۵ گرمی از نمونه را با دقت ۱ میلی گرم وزن کنید. نمونه ها را برای 18 ± 2 ساعت در دمای $4 \pm 10.4^\circ \text{C}$ خشک کنید. از آون خارج کنید و برای ۳۰ دقیقه در دسیکاتور خنک و توزین کنید.

محاسبات:

$$\text{Water retained, \%} = [(A-B)/A] \times 100$$

A : وزن نمونه خیس، gr B : وزن نمونه خشک، gr

¹ Water Retention Capacity

۵-۴ دانسیته^۱

در این روش، دانسیته رزین های بک واش شده و ته نشین شده اندازه گیری می شود و برای رزین های نو و کارکرده قابل استفاده است.

در این روش رزین ها به شکلی که داخل فیلتر ها قرار می گیرند، مرتب می شوند. نتایج به دست آمده از این روش در ستون ۲۵ میلی متری، متفاوت از نتایج در ستون های بزرگتر میباشد.

روش آزمون:

۲۰۰ گرم از نمونه را داخل ستون بریزید. شستشوی معکوس را با آب برای ۱۰ دقیقه انجام دهید. اجازه بدهید تا رزین ها ته نشین شوند و با سرعت حدود ۱۰۰ میلی لیتر بر دقیقه آب را خارج کنید. بدون هیچ ضربه و تکانی، حجم را بر حسب میلی لیتر یادداشت کنید.

محاسبات:

$$\text{Density, g/ml} = A/B$$

A: وزن نمونه, gr

B: حجم نمونه, ml

۶-۴ توزیع اندازه ذرات^۲

این روش غربالگری رزین ها را در شرایط تر پوشش می دهد. در این روش الک کردن دستی رزین ها با استفاده از الک های استاندارد، که سایز چشمه آن کاهش می یابد، انجام می شود. حجم رزین های باقیمانده روی هر الک، اندازه گیری می شود.

وسایل آزمون:

الک (۱۵۰ μm, ۳۰۰ μm, ۴۲۵ μm, ۶۰۰ μm, ۸۵۰ μm, ۱/۱۸mm, ۱/۷۰mm, ۲/۳۶mm)

حمام آب با حداقل قطر ۳۰۵ میلی متر و عمق ۱۵۲ میلی متر

¹ Backwashed and Settled Density

² Particle Size Distribution

روش آزمون:

حمام آب را پر کنید و از نمونه آماده سازی شده، ۱۰۰ میلی لیتر را روی الک با بالاترین سایز بریزید. الک را کاملاً در طرف آب بالا و پایین ببرید تا رزین های کوچکتر از سایز چشمه ها از الک عبور کنند. توجه کنید که هیچ رزینی از لبه الک ها داخل ظرف آب منتقل نشود، آن قدر ادامه دهید تا دیگر هیچ رزینی از زیر الک خارج نشود. الک را از داخل ظرف آب خارج کنید، رزین های زیر الک را کاملاً به داخل بشو، منتقل کنید و الک را شسته و رزین هایی را که داخل الک هستند، با آب بشوید. رزین هایی که روی الک ماندند را به داخل مزور ریخته و پس از ضربه زدن به مزور و رسیدن به حجم ثابت، حجم را یادداشت کنید. الک کوچکتر بعدی را در ظرف آب قرار دهید و رزین هایی که از الک قبلی عبور کردند را روی الک بعدی بریزید، رزین های عبوری از این الک را روی الک بعدی ریخته و حجم رزین های باقی مانده روی سطح الک را یادداشت کنید. تا اتمام همه الک ها، این مراحل را تکرار کنید.

محاسبات:

$$Volume\ retained, \% = 100X / \Sigma$$

Σ : حجم تمام رزین های عبوری از الک ها به همراه مقدار عبوری کوچکترین الک	X: حجم رزین باقیمانده روی هر الک، میلی لیتر
--	---

برای محاسبه درصد تجمعی باقیمانده روی هر الک، مقدار باقیمانده روی الک مورد نظر را با مقدار باقیمانده الک های بزرگتر جمع کنید.

محاسبه ضریب یکنواختی^۱ و اندازه موثر^۲:

یک منحنی را با استفاده از درصد تجمعی باقیمانده روی هر الک و سایز الک ها رسم کنید و بهترین خط را از این نقاط عبور دهید. روی منحنی، مقادیر باقیمانده در ۴۰٪ و ۹۰٪ را به دست آورید. سایز الک در ۹۰٪ نمونه ها، اندازه موثر نمونه را مشخص می کند و برای محاسبه ضریب یکنواختی از فرمول زیر استفاده کنید:

$$Uniformity\ Coefficient = mesh\ size\ retaining\ 40\%(mm) / mesh\ Size\ retaining\ 90\%(mm)$$

¹ Uniformity Coefficient

²Effective Size

۷-۴ نتیجه گیری

با توجه به گزارش مرحله اول ، پرسشنامه دریافتی از کارشناسان محترم نیروگاه ایرانشهر و بررسی رزین های مورد درخواست جهت استفاده در نیروگاه، مشخص شد که آزمون های بررسی شده در فصل دوم این گزارش ، جوانب مختلف عملکرد رزین های تعویض یونی را تحت پوشش قرار می دهد. لذا پیشنهاد می گردد تا آزمون های تعیین ظرفیت کل، دانه بندی ،اندازه موثر،ضریب یکنواختی ، دانسیته و رطوبت جهت حصول اطمینان از صحت عملکرد رزین ها بررسی شود.

همچنین با توجه به کمبود زمان در مراحل تحویل رزین های درخواستی نیروگاه ایرانشهر ، پیشنهاد می گردد تا آزمون های کنترل کیفیت روی رزین های پیشنهادی و جایگزین ، در زمان تحویل انجام گردد.

لازم به یادآوری می باشد که گزارش آزمون رزین های تحویلی ، در گزارش مرحله سوم، ارائه خواهد شد.

فصل پنجم

برنامه تحویل رزین‌ها

۱-۵- مقدمه

همانگونه که در گزارش های قبلی اشاره شد، ویژگی های مهم شیمیایی و فیزیکی رزین ها ، نشان دهنده کارایی آن ها می باشند.

در قرارداد خرید رزین های نیروگاه ایرانشهر، ویژگی های شیمیایی و فیزیکی مهم و مورد توجه رزینها شامل ظرفیت، دانسیته، دانه بندی، ضریب یکنواختی، اندازه موثر، سایز متوسط ذرات و رطوبت می باشند.

۲-۵ برنامه اجرایی برای کنترل کیفیت رزین ها

در مراحل اجرایی نظارت و به منظور سرعت بخشیدن در روند تحویل رزین ها ، مقرر شد ، پس از رسیدن هر محموله از رزین ها به گمرک تهران(شهریار) ، مکاتبات لازم از طرف شرکت آریسا صنعت انجام شود تا در اسرع وقت نمونه برداری از رزین ها به منظور کنترل کیفیت آنها در گمرک صورت پذیرد . با توجه به طولانی بودن مراحل ترخیص از گمرک ، مراحل نمونه برداری و آزمون ها برای سرعت بخشیدن به روند تحویل رزین به نیروگاه زودتر آغاز گردید.

۳-۵ برنامه تحویل رزین ها

مطابق برنامه زمان بندی ارسالی از طرف شرکت آریسا صنعت، محموله های رزین در ۳ نوبت تحویل شدند. برنامه نمونه برداری رزین ها در جدول شماره ۵-۱ آورده شده است.

جدول ۵-۱ برنامه زمان بندی نمونه برداری محموله رزین ها

ردیف	نام رزین	تاریخ نمونه برداری
۱	Amberlite HPR 1200 Na	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۲	Amberlite IRC 200 Na	
۳	Lewatit MonoPlus S108H	
۴	Lewatit IN42	
۵	Lewatit CNP 80WS	۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۶	Lewatit Mono Plus M500	
۷	Amberlite IRA 900 Cl	
۸	Lewatit Mono Plus S108	
۹	Lewatit Mono Plus MP68	۱۴۰۰/۶/۳
۱۰	Amberlite HPR 4200Cl	
۱۱	Amberlite HPR 9600	

فصل ششم

نمونه برداری مرحله اول

۶-۱ مقدمه

پیرو نامه شماره ۱۱۶۰۱-۲۹۵-۹۹۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ شرکت آریسا صنعت، مبنی بر تخلیه محموله اول رزین ها در گمرک شهریار، هماهنگی های لازم صورت گرفت و همکار گروه پژوهشی شیمی و فرایند پژوهشگاه نیرو در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ جهت نمونه برداری به گمرک شهریار اعزام شد. مطابق جدول ۵-۱ نمونه برداری از ۴ نمونه رزین صورت گرفت و نمونه ها جهت آزمون های کنترل کیفیت به آزمایشگاه آب و بخار پژوهشگاه نیرو منتقل شدند.

۶-۲ آزمون های مورد نیاز

بر اساس توضیحات فصل قبلی این گزارش و مشخصات فنی شرکت سازنده آزمون ها بر اساس "استاندارد روش آزمون برای ارزیابی مشخصات فیزیکی و شیمیایی رزین های تعویض یونی"^۱ به شماره $ASTM^2 D2187$ انجام شدند.

۶-۳ رزین کاتیونی قوی Amberlite HPR 1200 Na

مشخصات فنی رزین Amberlite HPR 1200 Na بر اساس داده های شرکت سازنده در جدول شماره ۶-۱ آورده شده است. تصویر این رزین در شکل ۶-۱ دیده می شود. (به منظور پیشگیری از هر گونه خطا در ترجمه، جداول عینا از مراجع استخراج و ارائه شده است)



شکل ۶-۱ رزین Amberlite HPR 1200 Na

¹ Standard Test Methods and Practices for Evaluating Physical and Chemical Properties of Particulate Ion-Exchange Resins

² American Society for Testing and Materials

جدول ۶-۱ مشخصات فنی رزین Amberlite HPR 1200 Na

Physical Properties	
Copolymer	Styrene-divinylbenzene
Matrix	Gel
Type	Strong acid cation
Functional Group	Sulfonic acid
Physical Form	Dark brown, translucent, spherical beads
Chemical Properties	
Ionic Form as Shipped	Na ⁺
Total Exchange Capacity	≥ 2.0 eq/L (Na ⁺ form)
Water Retention Capacity	43.0 – 50.0% (Na ⁺ form)
Particle Size[§]	
Particle Diameter	585 ± 50 μm
Uniformity Coefficient	≤ 1.10
< 300 μm	≤ 0.1%
> 850 μm	≤ 3.0%
Stability	
Whole Uncracked Beads	≥ 95%
Swelling	Ca ²⁺ → Na ⁺ : 5% Na ⁺ → H ⁺ : 8%
Density	
Particle Density	1.29 g/mL
Shipping Weight	820 g/L

۶-۴ نتایج آزمون رزین Amberlite HPR 1200 Na

آزمون ها بر اساس استاندارد *ASTM D2187* انجام شدند . در جدول شماره ۶-۲ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است ، میزان ضریب یکنواختی و قطر ذرات با مقدار اعلام شده همخوانی ندارد و بالاتر می باشد.

جدول ۶-۲ نتایج آزمون رزین Amberlite HPR 1200 Na

Test Item	Unit	Standard	Result	Specification according to Data sheet
Total Capacity (wet resin Na form)	meq/ml	ASTM D2187	2.09	≥ 2
Uniformity Coefficient	----	ASTM D2187	1.4	≤ 1.1
Moisture retention	wt%	ASTM D2187	46	43-50
Particle Diameter	μm	ASTM D2187	697	585 ± 50
Effective Size	μm	ASTM D2187	521	----
backwashed & settled Density	g/ml	ASTM D2187	1.3	1.29
Particle size distribution	micron			
	2360 ⁺		0	
	1700 ⁺		0	≤ 3.0
	1180 ⁺		0	
	850 ⁺		0.1	---
	600 ⁺	ASTM D2187	81.8	---
	425 ⁺		99.9	---
	300 ⁺		100	---
	212 ⁺		100	≤ 0.1
	150 ⁺		100	

۶-۵ رزین کاتیونی قوی Amberlite IRC 200Na

مشخصات فنی رزین Amberlite IRC 200Na بر اساس داده های شرکت سازنده در جدول شماره ۳-۶ آورده شده است.

جدول ۳-۶ مشخصات فنی رزین Amberlite IRC 200Na

Physical Properties	
Copolymer	Styrene-divinylbenzene
Matrix	Macroporous
Type	Strong acid cation
Functional Group	Sulfonic acid
Physical Form	Gray, opaque, spherical beads
Chemical Properties	
Ionic Form as Shipped	Na ⁺
Total Exchange Capacity	≥ 1.8 eq/L (Na ⁺ form)
Water Retention Capacity	46.0 – 52.0% (Na ⁺ form)
Particle Size [§]	
Particle Diameter	600 – 800 µm
Uniformity Coefficient	≤ 1.6
< 300 µm	≤ 0.5%
> 1180 µm	≤ 3.0%
Stability	
Whole Uncracked Beads	≥ 98%
Swelling	Na ⁺ → H ⁺ ≤ 6%
Density	
Particle Density	1.24 g/mL
Shipping Weight	800 g/L

تصویر این رزین در شکل ۲-۶ دیده می شود.



شکل ۲-۶ رزین Amberlite IRC 200 Na

۶-۶ نتایج آزمون رزین *Amberlite IRC 200Na*

آزمون ها بر اساس استاندارد *ASTM D2187* انجام شدند . در جدول شماره ۴-۶ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است ، تمامی نتایج آزمون با مقادیر اعلامی از طرف شرکت سازنده همخوانی و مطابقت دارد.

جدول ۴-۶ نتایج آزمون رزین *Amberlite IRC 200Na*

Test Item	Unit	Standard	Result	Specification according to Data sheet
Total Capacity (wet resin Na form)	meq/ml	ASTM D2187	1.93	≥ 1.8
Uniformity Coefficient	----	ASTM D2187	1.41	≤ 1.6
Moisture retention	wt%	ASTM D2187	49.5	46-52
Particle diameter	μm	ASTM D2187	787	600-800
Effective Size	μm	ASTM D2187	591	----
backwashed & settled Density	g/ml	ASTM D2187	1.25	1.24
Particle size distribution	micron			
	2360 ⁺		0	≤ 3.0
	1700 ⁺		0	
	1180 ⁺		0	---
	850 ⁺		36.6	---
	600 ⁺	ASTM D2187	89.4	---
	425 ⁺		99.8	---
	300 ⁺		100	---
	212 ⁺		100	≤ 0.5
	150 ⁺		100	

۶-۷ رزین کاتیونی Lewatit MonoPlus S108H

مشخصات فنی رزین Lewatit MonoPlus S108H بر اساس داده های شرکت سازنده در جدول شماره ۵-۶ آورده شده است.

جدول ۵-۶ مشخصات فنی رزین Lewatit MonoPlus S108H

General Description			
Ionic form as shipped		H ⁺	
Functional group		sulfonic acid	
Matrix		crosslinked polystyrene	
Structure		gel type beads	
Appearance		black-brown	
Physical and Chemical Properties			
		metric units	
Uniformity Coefficient*		max.	1.05
Mean bead size*		mm	0.62 (+/- 0.05)
Bulk density	(+/- 5 %)	g/l	790
Density		approx. g/ml	1.22
Water retention		wt. %	47 - 53
Total capacity*		min. eq/l	2.0
Volume change	H ⁺ --> Na ⁺	max. vol. %	-8
Stability	at pH-range		0 - 14
Storability	of the product	max. years	2
Storability	temperature range	°C	-20 - 40

تصویر این رزین در شکل ۳-۶ دیده می شود.



شکل ۳-۶ تصویر رزین Lewatit MonoPlus S108H

۶-۸ نتایج آزمون رزین Lewatit MonoPlus S108H

آزمون ها بر اساس استاندارد *ASTM D2187* انجام شدند . در جدول شماره ۶-۶ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است ، میزان ضریب یکنواختی و قطر ذرات با مقدار اعلام شده همخوانی ندارد و بالاتر می باشد.

جدول ۶-۶ نتایج آزمون رزین Lewatit MonoPlus S108H

Test Item	Unit	Standard	Result	Specification according to Data sheet
Total Capacity (wet <u>resin</u> Na form)	meq/ml	ASTM D2187	2.24	≥ 2.0
Uniformity Coefficient	---	ASTM D2187	1.23	≤ 1.05
Moisture retention	wt%	ASTM D2187	50.3	47-53
Mean Bead Size	mm	ASTM D2187	0.71	0.62 ± 0.05
Effective Size	mm	ASTM D2187	602	---
backwashed & settled Density	g/ml	ASTM D2187	1.23	1.22
Particle size distribution	micron			
	2360+		0	---
	1700+		0	---
	1180+		0	---
	850+		0.3	---
	600+	volume Retained % ASTM D2187	90.6	---
	425+		99.7	---
	300+		100	---
	212+		100	---
	150+		100	---

۶-۹ رزین خنثی Lewatit IN42

مشخصات فنی رزین Lewatit IN42 بر اساس داده های شرکت سازنده در جدول شماره ۶-۷ آورده شده است.

جدول ۶-۷ مشخصات فنی رزین Lewatit IN 42

Common Description

Delivery form	inert granulate		
Appearance	white, translucent		

Specified Data

Mean bead size	d50	mm	1.5
----------------	-----	----	-----

Typical Physical and Chemical Properties

		US Units	Metric Units	
Bulk density for shipment	(+/- 5%)	lb/ft ³	g/L	520
Density			approx. g/mL	0.8
Stability pH range				0-14
Storage time (after delivery)			max. years	2
Storability temperature range			°C	-20 - +40

تصویر این رزین در شکل ۶-۴ دیده می شود.



شکل ۶-۴ تصویر رزین Lewatit IN42

۱۰-۶ نتایج آزمون رزین *Lewatit IN42*

آزمون ها بر اساس استاندارد *ASTM D2187* انجام شدند . در جدول شماره ۶-۸ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است ، نتایج آزمون با مقادیر اعلامی از طرف شرکت سازنده همخوانی دارد.

فصل هفتم

نمونه برداری مرحله دوم

۷-۱ مقدمه

پیرو نامه شماره ۱۱۶۰۱-۳۵۳-۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ شرکت آریسا صنعت، مبنی بر تخلیه محموله دوم رزین ها در گمرک شهریار، هماهنگی های لازم صورت گرفته و همکار گروه پژوهشی شیمی و فرایند پژوهشگاه نیرو در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ جهت نمونه برداری به گمرک شهریار اعزام شد.

مطابق جدول ۱-۱ نمونه برداری از ۴ نمونه رزین در ۸ شماره بیچ صورت گرفت و نمونه ها جهت آزمون های کنترل کیفیت به آزمایشگاه آب و بخار پژوهشگاه نیرو منتقل شدند.

۷-۲ آزمون های مورد نیاز

بر اساس توضیحات فصل های قبلی این گزارش و مشخصات فنی شرکت سازنده آزمون ها بر اساس "استاندارد روش آزمون برای ارزیابی مشخصات فیزیکی و شیمیایی رزین های تعویض یونی " به شماره *ASTM D2187* انجام شدند.

۷-۳ رزین کاتیونی قوی *Lewatit Mono Plus S108*

مشخصات فنی رزین *Lewatit Mono Plus S108* بر اساس داده های شرکت سازنده در جدول شماره ۱-۷ آورده شده است. تصویر این رزین در شکل ۱-۷ دیده می شود.



شکل ۷-۱ رزین Lewatit Mono Plus S108

جدول ۷-۱ مشخصات فنی رزین Lewatit Mono Plus S108

Common Description					
Delivery form				Na ⁺	
Functional group				sulfonic acid	
Matrix				styrenic	
Structure				gel	
Appearance				black	

Specified Data					
		US Units			
Uniformity coefficient				max.	1.1
Mean bead size	d50			mm	0.62 (+0.05)
Total capacity (delivery form)		kg/ft ³	48.0	min. eq/L	2.2

Typical Physical and Chemical Properties					
		US Units		Metric Units	
Bulk density for shipment	(+/- 5%)	lb/ft ³	51.9	g/L	830
Density				approx. g/mL	1.30
Water retention (delivery form)				approx. weight %	41-46
Volume change (Na ⁺ - H ⁺)				max. approx. %	10
Stability pH range					0-14
Storage time (after delivery)				max. years	2
Storability temperature range				°C	-20 - +40

۱-۳-۷ نتایج آزمون رزین *CHY 4040-Lewatit Mono Plus S108*

آزمون ها بر اساس استاندارد *ASTM D2187* انجام شدند . در جدول شماره ۷-۲ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است ، میزان ضریب یکنواختی و قطر ذرات با مقدار اعلام شده همخوانی ندارد و بالاتر می باشد.

جدول ۷-۲ نتایج آزمون رزین *CHY 4040-Lewatit Mono Plus S108*

Test Item	Unit	Standard	Result	Spec. according to Data sheet
Total Capacity (H form)	meq/ml	ASTM D2187	2.37	$\geq 2.2(\text{Na form})$
Uniformity Coefficient(as received)	---	ASTM D2187	1.3	≤ 1.1
Moisture retention (as received)	wt%	ASTM D2187	44	41-46
Particle Diameter (as received)	mm	ASTM D2187	0.7	0.62 ± 0.05
Effective Size (as received)	mm	ASTM D2187	0.55	---
backwashed & settled Density(as received)	g/ml	ASTM D2187	1.33	1.3
Particle size distribution (as received)	micron			
	2360 ⁺		0	---
	1700 ⁺		0	---
	1180 ⁺		0	---
	850 ⁺		0.3	---
	600 ⁺	ASTM D2187	85.9	---
	425 ⁺		99.7	---
	300 ⁺		100	---
	212 ⁺		100	---
	150 ⁺		100	---

۲-۳-۷ نتایج آزمون رزین *CHY 4058-Lewatit Mono Plus S108*

آزمون ها بر اساس استاندارد *ASTM D2187* انجام شدند . در جدول شماره ۷-۳ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است ، میزان ضریب یکنواختی و قطر ذرات با مقدار اعلام شده همخوانی ندارد و بالاتر می باشد.

جدول ۳-۷ نتایج آزمون رزین CHY 4058-Lewatit Mono Plus S108

Test Item	Unit	Standard	Result	Spec. according to Data sheet
Total Capacity (H form)	meq/ml	ASTM D2187	2.2	≥ 2.2 (Na form)
Uniformity Coefficient (as received)	---	ASTM D2187	1.23	≤ 1.1
Moisture retention (as received)	wt%	ASTM D2187	43.5	41-46
Particle Diameter (as received)	mm	ASTM D2187	0.71	0.62 ± 0.05
Effective Size (as received)	mm	ASTM D2187	0.6	----
backwashed & settled Density (as received)	g/ml	ASTM D2187	1.34	1.3
Particle size distribution (as received)	micron			
	2360 ⁺		0	---
	1700 ⁺		0	---
	1180 ⁺		0	---
	850 ⁺		0.3	---
	600 ⁺	ASTM D2187	91.3	---
	425 ⁺		99.7	---
	300 ⁺		100	---
	212 ⁺		100	---
	150 ⁺		100	---

۷-۴ رزین کاتیونی ضعیف Lewatit CNP 80 WS

مشخصات فنی رزین Lewatit CNP 80 WS بر اساس داده های شرکت سازنده در جدول شماره ۴-۷ آورده شده است. تصویر این رزین در شکل ۲-۷ دیده می شود.



شکل ۲-۷ رزین Lewatit CNP 80 WS

جدول ۷-۴ مشخصات فنی رزین Lewatit CNP 80 WS

Common Description					
Delivery form				H ⁺	
Functional group				carboxylic acid	
Matrix				Crosslinked polyacrylate	
Structure				macroporous	
Appearance				yellow, white	
Specified Data					
		US Units			
Uniformity coefficient				max.	1.8
Range of size for >90 vol% of all beads				mm	0.4 - 1.6
Effective size	d10			mm	0.48 - 0.58
Total capacity (delivery form)		kg/ft ³	98.2	min. eq/L	4.5
Typical Physical and Chemical Properties					
		US Units		Metric Units	
Bulk density for shipment	(+/- 5%)	lb/ft ³	46.9	g/L	750
Density				approx. g/mL	1.19
Water retention (delivery form)				approx. weight %	42 - 47
Volume change (H ⁺ - Ca ²⁺)				max. approx. %	7
Volume change (H ⁺ - Na ⁺)				max. approx. %	70
Stability pH range					0 - 14
Storage time (after delivery)				max. years	2
Storability temperature range				°C	-20 - +40

۷-۴-۱ نتایج آزمون رزین CHY 00052-Lewatit CNP 80 WS

آزمون ها بر اساس استاندارد *ASTM D2187* انجام شدند . در جدول شماره ۷-۵ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است ، نتایج آزمون با مقادیر اعلامی از طرف شرکت سازنده همخوانی دارد.

جدول ۷-۵ نتایج آزمون رزین CHY 00052-Lewatit CNP 80 WS

Test Item	Unit	Standard	Result	Spec. according to Data sheet
Total Capacity (H form)	meq/ml	ASTM D2187	4.7	≥ 4.5 (H form)
Uniformity Coefficient (as received)	---	ASTM D2187	1.67	≤ 1.8
Moisture retention (as received)	wt%	ASTM D2187	47.0	42-47
Particle Diameter (as received)	mm	ASTM D2187	0.87	---
Effective Size (as received)	mm	ASTM D2187	0.57	0.48-0.58
backwashed & settled Density (as received)	g/ml	ASTM D2187	1.19	1.19
Particle size distribution (as received)	micron			
	2360+		3.4	---
	1700+		6.5	---
	1180+		11.6	---
	850+		53.0	---
	600+	ASTM D2187	88.4	---
	425+		98.3	---
	300+		99.8	---
	212+		100	---
	150+		100	---

۷-۴-۲ نتایج آزمون رزین CHY 00056-Lewatit CNP 80 WS

آزمون ها بر اساس استاندارد ASTM D2187 انجام شدند . در جدول شماره ۷-۶ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است ، نتایج آزمون با مقادیر اعلامی از طرف شرکت سازنده همخوانی دارد.

جدول ۶-۷ نتایج آزمون رزین CHY 00056-Lewatit CNP 80 WS

Test Item	Unit	Standard	Result	Spec. according to Data sheet
Total Capacity (H form)	meq/ml	ASTM D2187	4.8	≥ 4.5 (H form)
Uniformity Coefficient (as received)	---	ASTM D2187	1.75	≤ 1.8
Moisture retention (as received)	wt%	ASTM D2187	47.0	42-47
Particle Diameter (as received)	mm	ASTM D2187	0.84	---
Effective Size (as received)	mm	ASTM D2187	0.53	0.48-0.58
backwashed & settled Density (as received)	g/ml	ASTM D2187	1.2	1.19
Particle size distribution (as received)	micron			
	2360+		2.7	---
	1700+		4.4	---
	1180+		9.8	---
	850+		49.0	---
	600+	ASTM D2187	85.0	---
	425+		97.1	---
	300+		99.8	---
	212+		100	---
	150+		100	---

۷-۵ رزین آنیونی قوی Amberlite IRA 900 Cl

مشخصات فنی رزین Amberlite IRA 900 Cl بر اساس داده های شرکت سازنده در جدول شماره ۷-۷ آورده شده است. تصویر این رزین در شکل ۷-۳ دیده می شود.



شکل ۷-۳ رزین Amberlite IRA 900 Cl

جدول ۳-۷ مشخصات فنی رزین Amberlite IRA 900 Cl

Physical Properties	
Copolymer	Styrene-divinylbenzene
Matrix	Macroporous
Type	Strong base anion, Type I
Functional Group	Trimethylammonium
Physical Form	Tan, opaque, spherical beads
Chemical Properties	
Ionic Form as Shipped	Cl ⁻
Total Exchange Capacity	≥ 1.0 eq/L (Cl ⁻ form)
Water Retention Capacity	58.0 – 64.0% (Cl ⁻ form)
Particle Size ⁵	
Particle Diameter	640 – 800 μm
Uniformity Coefficient	≤ 1.6
< 300 μm	≤ 0.5%
> 1180 μm	≤ 2.0%
Stability	
Whole Uncracked Beads	≥ 95%
Swelling	Cl ⁻ → OH ⁻ ≤ 25%
Density	
Particle Density	1.06 g/mL
Shipping Weight	700 g/L

۷-۵-۱ نتایج آزمون رزین E709K3J029-Amberlite IRA 900 Cl

آزمون ها بر اساس استاندارد ASTM D2187 انجام شدند. در جدول شماره ۷-۸ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است، نتایج آزمون با مقادیر اعلامی از طرف شرکت سازنده همخوانی دارد.

جدول ۷-۸ نتایج آزمون رزین E709K3J029-Amberlite IRA 900 Cl

Test Item	Unit	Standard	Result	Spec. according to Data sheet
Total Capacity (Cl form)	meq/ml	ASTM D2187	1.25	≥1.0(Cl form)
Uniformity Coefficient(as received)	---	ASTM D2187	1.51	≤1.6
Moisture retention (as received)	wt%	ASTM D2187	61.3	58-64
Particle Diameter (as received)	μm	ASTM D2187	722	640-800
Effective Size (as received)	μm	ASTM D2187	539	---
backwashed & settled Density(as received)	g/ml	ASTM D2187	1.1	1.06
Particle size distribution (as received)	micron			
	2360 ⁺		0	
	1700 ⁺		0	<2.0
	1180 ⁺		0	---
	850 ⁺		36.0	---
	600 ⁺		84.7	---
	425 ⁺		99.7	---
	300 ⁺		100	---
	212 ⁺		100	
	150 ⁺		100	<0.5
		ASTM D2187		
	volume Retained %			

۷-۵-۲ نتایج آزمون رزین E709K45032-Amberlite IRA 900 Cl

آزمون ها بر اساس استاندارد ASTM D2187 انجام شدند . در جدول شماره ۷-۹ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است ، نتایج آزمون با مقادیر اعلامی از طرف شرکت سازنده همخوانی دارد.

جدول ۷-۹ نتایج آزمون رزین E709K45032-Amberlite IRA 900 Cl

Test Item	Unit	Standard	Result	Spec. according to Data sheet
Total Capacity (Cl form)	meq/ml	ASTM D2187	1.24	≥1.0(Cl form)
Uniformity Coefficient(as received)	----	ASTM D2187	1.49	≤1.6
Moisture retention (as received)	wt%	ASTM D2187	61.8	58-64
Particle Diameter (as received)	mm	ASTM D2187	765	640-800
Effective Size (as received)	mm	ASTM D2187	546	---
backwashed & settled Density(as received)	g/ml	ASTM D2187	1.1	1.06
Particle size distribution (as received)	micron			
	2360+		0	
	1700+		0	<2.0
	1180+		0	---
	850+		31.5	---
	600+	ASTM D2187	85.7	---
	425+		99.7	---
	300+		100	---
	212+		100	
	150+		100	<0.5

۷-۵-۳ نتایج آزمون رزین E709K45031-Amberlite IRA 900 Cl


آزمون ها بر اساس استاندارد ASTM D2187 انجام شدند . در جدول شماره ۷-۱۰ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است ، نتایج آزمون با مقادیر اعلامی از طرف شرکت سازنده همخوانی دارد.

جدول ۷-۱۰ نتایج آزمون رزین E709K45031-Amberlite IRA 900 Cl

Test Item	Unit	Standard	Result	Spec. according to Data sheet
Total Capacity (Cl form)	meq/ml	ASTM D2187	1.24	≥ 1.0 (Cl form)
Uniformity Coefficient(as received)	----	ASTM D2187	1.48	≤ 1.6
Moisture retention (as received)	wt%	ASTM D2187	61.9	58-64
Particle Diameter (as received)	mm	ASTM D2187	761	640-800
Effective Size (as received)	mm	ASTM D2187	544	---
backwashed & settled Density(as received)	g/ml	ASTM D2187	1.1	1.06
Particle size distribution (as received)	micron			
	2360 ⁺		0	
	1700 ⁺		0	<2.0
	1180 ⁺		0	----
	850 ⁺		30.5	----
	600 ⁺	ASTM D2187	85.5	----
	425 ⁺		99.7	----
	300 ⁺		100	----
	212 ⁺		100	
	150 ⁺		100	<0.5

۷-۶ رزین آنیونی قوی Lewatit Mono Plus M500

مشخصات فنی رزین Lewatit Mono Plus M500 بر اساس داده های شرکت سازنده در جدول شماره ۷-۱۱ آورده شده است. تصویر این رزین در شکل ۴-۳ دیده می شود.



شکل ۷-۴ رزین Lewatit Mono Plus M500

جدول ۷-۱۱ مشخصات فنی رزین Lewatit Mono Plus M500

Common Description					
Delivery form			Cf		
Functional group			quatarnary ammonium type 1		
Matrix			styrenic		
Structure			gel		
Appearance			yellow, translucent		

Specified Data					
		US Units		Metric Units	
Uniformity coefficient				max.	1.1
Mean bead size	d50			mm	0.62 (+/-0.05)
Total capacity (delivery form)		kg/ft³	28.4	min. eq/L	1.3

Typical Physical and Chemical Properties					
		US Units		Metric Units	
Bulk density for shipment	(+/- 5%)	lb/ft³	43.1	g/L	690
Density				approx. g/mL	1.08
Water retention (delivery form)				approx. weight %	48 - 55
Volume change (Cl ⁻ -OH ⁻)				max. approx. %	24
Stability pH range					0-14
Storage time (after delivery)				max. years	2
Storability temperature range				°C	-20 - +40

۷-۶-۱ نتایج آزمون رزین Lewatit Mono Plus M500

آزمون ها بر اساس استاندارد *ASTM D2187* انجام شدند . در جدول شماره ۷-۱۲ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است ، نتایج آزمون با مقادیر اعلامی از طرف شرکت سازنده همخوانی دارد.

جدول ۷-۱۲ نتایج آزمون رزین Lewatit Mono Plus M500

Test Item	Unit	Standard	Result	Spec. according to Data sheet
Total Capacity (Cl form)	meq/ml	ASTM D2187	1.42	≥1.3(Cl form)
Uniformity Coefficient(as received)	----	ASTM D2187	1.4	≤1.1
Moisture retention (as received)	wt%	ASTM D2187	50.4	48-55
Particle Diameter (as received)	mm	ASTM D2187	0.69	0.62±0.05
Effective Size (as received)	mm	ASTM D2187	0.52	---
backwashed & settled Density(as received)	g/ml	ASTM D2187	1.12	1.08
Particle size distribution (as received)	micron			
	2360 ⁺		0	----
	1700 ⁺		0	----
	1180 ⁺		0	----
	850 ⁺		0.3	----
	600 ⁺	ASTM D2187	81.5	----
	425 ⁺		99.7	----
	300 ⁺		100	----
	212 ⁺		100	----
	150 ⁺		100	----

فصل هشتم

نمونه برداری مرحله سوم

۸-۱ مقدمه

پیرو نامه شماره ۰۷-۰۰۰۶-۱۱۶۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ شرکت آریسا صنعت، مبنی بر تخلیه محموله سوم رزین ها در گمرک شهریار، هماهنگی ها صورت گرفت و همکار گروه پژوهشی شیمی و فرایند پژوهشگاه نیرو در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳ جهت نمونه برداری به گمرک شهریار اعزام شد.

مطابق جدول ۱-۱ نمونه برداری از ۳ نمونه رزین در ۵ شماره بیچ صورت گرفت و نمونه ها جهت آزمون های کنترل کیفیت به آزمایشگاه آب و بخار پژوهشگاه نیرو منتقل شدند.

۸-۲ آزمون های مورد نیاز

بر اساس توضیحات فصل های قبلی این گزارش و مشخصات فنی شرکت سازنده آزمون ها بر اساس "استاندارد روش آزمون برای ارزیابی مشخصات فیزیکی و شیمیایی رزین های نعویض یونی " به شماره *ASTM D2187* انجام شدند.

۸-۳ رزین آنیونی ضعیف *Lewatit Mono Plus MP68*

مشخصات فنی رزین *Lewatit Mono Plus MP68* بر اساس داده های شرکت سازنده در جدول شماره ۸-۱ آورده شده است. تصویر این رزین در شکل ۸-۱ دیده می شود.



شکل ۸-۱ رزین *Lewatit Mono Plus MP68*

جدول ۸-۱ مشخصات فنی رزین Lewatit Mono Plus MP68

Common Description					
Delivery form			Free base/Cl ⁻		
Functional group			tertiary amine/ quaternary ammonium		
Matrix			styrenic		
Structure			macroporous		
Appearance			beige, opaque		

Specified Data					
		US Units			
Uniformity coefficient				max.	1.1
Mean bead size	d50			mm	0.55 (+0.05)
Total capacity (delivery form)		kg/ft³	28.4	min. eq/L	1.3

Typical Physical and Chemical Properties					
		US Units		Metric Units	
Bulk density for shipment	(+/- 5%)	lb/ft³	38.8	g/L	620
Density				approx. g/mL	1.04
Water retention (delivery form)				approx. weight %	54-60
Volume change (free base / Cl ⁻ - Cl ⁻)				max. approx. %	24
Stability pH range					0-14
Storage time (after delivery)				max. years	2
Storability temperature range				°C	-20 - +40

۸-۳-۱ نتایج آزمون رزین CHY 4070-Lewatit Mono Plus MP68

آزمون ها بر اساس استاندارد ASTM D2187 انجام شدند. در جدول شماره ۸-۲ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است، میزان ضریب یکنواختی و قطر ذرات با مقدار اعلام شده همخوانی ندارد و بالاتر می باشد.

جدول ۸-۲ نتایج آزمون رزین CHY 4070-Lewatit Mono Plus MP68

Test Item	Unit	Standard	Result	Spec. according to Data sheet
Total Capacity (Cl ⁻ form)	meq/ml	ASTM D2187	1.5	≥1.3
Uniformity Coefficient(as received)	---	ASTM D2187	1.21	≤1.1
Moisture retention (as received)	wt%	ASTM D2187	55.0	54-60
Mean Bed Size (as received)	mm	ASTM D2187	0.52	0.55±0.05
Density (as received)	g/ml	ASTM D2187	1.06	1.04
backwashed & settled Density(as received)	g/l	ASTM D2187	620	620
Particle size distribution (as received)	micron			
	2360 ⁺		0	---
	1700 ⁺		0	---
	1180 ⁺		0	---
	850 ⁺		0.6	---
	600 ⁺	ASTM D2187	4.7	---
	425 ⁺		99.4	---
	300 ⁺		99.7	---
	212 ⁺		100.0	---
	150 ⁺		100.0	---

۸-۳-۲ نتایج آزمون رزین CHZ 4017-Lewatit Mono Plus MP68

آزمون ها بر اساس استاندارد ASTM D2187 انجام شدند . در جدول شماره ۸-۳ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است ، میزان ضریب یکنواختی و قطر ذرات با مقدار اعلام شده همخوانی ندارد و بالاتر می باشد.

جدول ۸-۳ نتایج آزمون رزین CHZ 4017-Lewatit Mono Plus MP68

Test Item	Unit	Standard	Result	Spec. according to Data sheet
Total Capacity (Cl form)	meq/ml	ASTM D2187	1.5	≥ 1.3
Uniformity Coefficient(as received)	---	ASTM D2187	1.20	≤ 1.1
Moisture retention (as received)	wt%	ASTM D2187	55.1	54-60
Mean Bed Size (as received)	mm	ASTM D2187	0.51	0.55 ± 0.05
Density (as received)	g/ml	ASTM D2187	1.06	1.04
backwashed & settled Density(as received)	g/l	ASTM D2187	620	620
Particle size distribution (as received)	micron			
	2360 ⁺		0	---
	1700 ⁺		0	---
	1180 ⁺		0	---
	850 ⁺		0.3	---
	600 ⁺	ASTM D2187	2.0	---
	425 ⁺		99.1	---
	300 ⁺		99.7	---
	212 ⁺		100.0	---
	150 ⁺		100.0	---

۸-۳-۳ نتایج آزمون رزین CHZ 4016-Lewatit Mono Plus MP68


آزمون ها بر اساس استاندارد ASTM D2187 انجام شدند . در جدول شماره ۸-۴ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است ، میزان ضریب یکنواختی و قطر ذرات با مقدار اعلام شده همخوانی ندارد و بالاتر می باشد.

جدول ۸-۴ نتایج آزمون رزین CHZ 4016-Lewatit Mono Plus MP68

Test Item	Unit	Standard	Result	Spec. according to Data sheet
Total Capacity (Cl form)	meq/ml	ASTM D2187	1.5	≥ 1.3
Uniformity Coefficient(as received)	---	ASTM D2187	1.20	≤ 1.1
Moisture retention (as received)	wt%	ASTM D2187	55.0	54-60
Mean Bed Size (as received)	mm	ASTM D2187	0.51	0.55 ± 0.05
Density (as received)	g/ml	ASTM D2187	1.06	1.04
backwashed & settled Density(as received)	g/l	ASTM D2187	620	620
Particle size distribution (as received)	micron			
	2360+		0	---
	1700+		0	---
	1180+		0	---
	850+		0.3	---
	600+	volume	1.9	---
	425+	Retained %	98.7	---
	300+		99.7	---
	212+		100.0	---
	150+		100.0	---

۸-۴ رزین آنیونی قوی *Amberlite HPR 4200 Cl*

مشخصات فنی رزین *Amberlite HPR 4200 Cl* بر اساس داده های شرکت سازنده در جدول شماره ۸-۵ آورده شده است. تصویر این رزین در شکل ۸-۲ دیده می شود.



شکل ۸-۲ رزین *Amberlite HPR 4200 Cl*

جدول ۸-۵ مشخصات فنی رزین Amberlite HPR 4200 Cl

Physical Properties	
Copolymer	Styrene-divinylbenzene
Matrix	Gel
Type	Strong base anion, Type I
Functional Group	Trimethylammonium
Physical Form	Yellow, translucent, spherical beads
Chemical Properties	
Ionic Form as Shipped	Cl ⁻
Total Exchange Capacity	≥ 1.30 eq/L (Cl ⁻ form)
Water Retention Capacity	49.0 – 55.0% (Cl ⁻ form)
Particle Size [§]	
Particle Diameter	650 ± 50 μm
Uniformity Coefficient	≤ 1.25
< 300 μm	≤ 0.3%
> 850 μm	≤ 5.0%
Stability	
Whole Uncracked Beads	≥ 90%
Swelling	Cl ⁻ → OH ⁻ : 20%
Density	
Particle Density	1.07 g/mL
Shipping Weight	670 g/L

۸-۴-۱ نتایج آزمون رزین Amberlite HPR 4200 Cl


آزمون ها بر اساس استاندارد *ASTM D2187* انجام شدند. در جدول شماره ۸-۶ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است، نتایج با مقدار اعلام شده همخوانی دارد.

جدول ۸-۶ نتایج آزمون رزین Amberlite HPR 4200 Cl

Test Item	Unit	Standard	Result	Spec. according to Data sheet
Total Capacity (Cl form)	meq/ml	ASTM D2187	1.3	≥1.3
Uniformity Coefficient(as received)	---	ASTM D2187	1.22	≤1.25
Moisture retention (as received)	wt%	ASTM D2187	54.0	49-55
Particle Diameter (as received)	μm	ASTM D2187	718	650±50
Density (as received)	g/ml	ASTM D2187	1.08	1.07
backwashed & settled Density(as received)	g/l	ASTM D2187	670	670
Particle size distribution (as received)	micron			
	2360 ⁺		0	
	1700 ⁺		0	
	1180 ⁺		0	≤5
	850 ⁺		0.3	
	600 ⁺	ASTM D2187	94.7	---
	425 ⁺		99.7	---
	300 ⁺		100.0	---
	212 ⁺		100.0	
	150 ⁺		100.0	0.3≥
		volume Retained %		

۵-۸ رزین آنیونی ضعیف Amberlite HPR 9600

مشخصات فنی رزین Amberlite HPR 9600 بر اساس داده های شرکت سازنده در جدول شماره ۸-۷ آورده شده است. تصویر این رزین در شکل ۸-۳ دیده می شود.



شکل ۸-۳ رزین Amberlite HPR 9600

جدول ۸-۷ مشخصات فنی رزین Amberlite HPR 9600

Physical Properties	
Copolymer	Styrene-divinylbenzene
Matrix	Macroporous
Type	Weak base anion
Functional Group	Tertiary amine
Physical Form	Cream, opaque, spherical beads
Chemical Properties	
Ionic Form as Shipped	Free base (FB)
Total Exchange Capacity	≥ 1.3 eq/L (FB form)
Water Retention Capacity	59.0 – 65.0% (FB form)
Particle Size [§]	
Particle Diameter	$550 \pm 50 \mu\text{m}$
Uniformity Coefficient	≤ 1.1
$< 300 \mu\text{m}$	$\leq 0.2\%$
Stability	
Whole Uncracked Beads	$\geq 95\%$
Swelling	FB $\rightarrow$ HCl: 15%
Density	
Particle Density	1.05 g/mL
Shipping Weight	670 g/L

۸-۵-۱ نتایج آزمون رزین Amberlite HPR 9600

آزمون ها بر اساس استاندارد *ASTM D2187* انجام شدند . در جدول شماره ۸-۴ نتایج آزمون آورده شده است. سپس نتایج با اطلاعات فنی شرکت سازنده، مقایسه شد. همانگونه که از نتایج آزمون مشخص است ، میزان ظرفیت رزین ، ضریب یکنواختی با مقدار اعلام شده همخوانی ندارد و بالاتر می باشد.

جدول ۸-۴ نتایج آزمون رزین Amberlite HPR 9600

Test Item	Unit	Standard	Result	Spec. according to Data sheet
Total Capacity (FB)	meq/ml	ASTM D2187	1.0	≥ 1.3
Uniformity Coefficient(FB)	---	ASTM D2187	1.23	≤ 1.1
Moisture retention (FB)	wt%	ASTM D2187	64.8	59-65
Particle Diameter (FB)	μm	ASTM D2187	529	550 ± 50
Density (FB)	g/ml	ASTM D2187	1.05	1.05
backwashed & settled Density(FB)	g/l	ASTM D2187	668	670
Particle size distribution (FB)	micron			
	2360 ⁺		0.0	---
	1700 ⁺		0.0	---
	1180 ⁺		0.0	---
	850 ⁺		0.0	---
	600 ⁺	ASTM D2187	15.8	---
	425 ⁺		99.8	---
	300 ⁺		100.0	---
	212 ⁺		100.0	---
	150 ⁺		100.0	$0.2 \geq$

فصل نهم

اظہار نظر فنی

۹-۱ مقدمه

در هر مرحله از نمونه برداری و پس از انجام آزمون ها ، مشخصات فنی رزین ها با نتایج حاصل از آزمون ها مقایسه شد. از بین ۱۷ نمونه رزین مورد آزمون ، تعداد ۷ رزین با مشخصات فنی تولید کننده تطابق کامل داشتند و تعداد ۱۰ رزین در بعضی از پارامترها تطابق نداشتند. در هر مرحله ، شاخصه های نا منطبق بررسی شدند و تاثیر این عدم تطابق در عملکرد رزین ها بررسی شد.

۹-۲ اظهار نظر فنی

خلاصه نتایج آزمون ۱۷ نمونه رزین در جدول ۱-۵ آورده شده است. همانگونه که از جدول شماره ۹-۱ مشخص است ، عمده پارامترهایی که همخوانی ندارند، شامل ضریب یکنواخی و اندازه متوسط ذرات می باشد.

۹-۲-۱ نقش دانه بندی

پارامتر دانه بندی در خصوص بسترهای مخلوط، طبقه بندی شده و پک شده و همچنین هنگام شستشوی معکوس در بسترها اهمیت فراوانی دارد.

همچنین خواص هیدرولیکی رزین ، سینتیک تعویض یون و فشار بستر تحت تاثیر توزیع ابعاد ذرات قرار می گیرند.

از آنجایی که میزان سیاله شدن دانه های رزین تابعی از نسبت سطح به حجم رزین می باشد توزیع ابعاد دانه های رزین نقش اساسی در شستشوی معکوس دارند.

اثر دیگر اندازه ذرات رزین در میزان افت فشار ایجاد شده در بستر ظاهر می شود. افت فشار در مورد رزین های ریز بسیار زیاد است و بستگی شدیدی به شدت جریان آب ورودی دارد. ذرات ریز رزین ها همراه ذرات نرم حاصل از خرد شدن آنها در طی کارکرد ، فضای بین دانه های رزین سالم را اشغال می کنند و سبب افزایش افت فشار در طول بستر می شوند. همچنین دانه های ریزتر منجر به گرفتگی نازل ها می شوند.

رزین های با ضریب یکنواختی کمتر به علت غیاب رزین های درشت تر ، سیستیک تعویض یون بهتری ارائه می دهند به دلیل اینکه در رزین های ریز تر سیستیک بالاتری داریم ولی رزین های درشت تر سیستیک پایستتری دارند.

جدول ۱-۵ خلاصه نتایج آزمون ۱۷ نمونه رزین

		TC^{13}	UC^{12}	MR^{11}	MBS^{10}	Density	PSD^9
نوبت اول	Amberlite HPR 1200 Na	✓	*	✓	*	✓	✓
	Amberlite IRC 200 Na	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lewatit Mono Plus S108 H	✓	*	✓	*	✓	✓
	Lewatit IN 42	--	--	--	✓	✓	--
نوبت دوم	Lewatit Mono Plus S108 ,CHY4040	✓	*	✓	*	✓	✓
	Lewatit Mono Plus S108 ,CHY4058	✓	*	✓	*	✓	✓
	Lewatit CNP 80WS,CHY 00052	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lewatit CNP 80WS,CHY 00056	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Amberlite IRA 900Cl,E709K3J029	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Amberlite IRA 900Cl,E709K45032	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Amberlite IRA 900Cl,E709K45031	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lewatit Mono Plus M500,CHX4076	✓	*	✓	*	✓	✓
نوبت سوم	Lewatit Mono Plus MP68,CHY 4070	✓	*	✓	✓	✓	✓
	Lewatit Mono Plus MP68,CHZ 4017	✓	*	✓	✓	✓	✓
	Lewatit Mono Plus MP68,CHZ 4016	✓	*	✓	✓	✓	✓
	Amberlite HPR 4200 Cl	✓	✓	✓	*	✓	✓
	Amberlite HPR 9600	*	*	✓	✓	✓	✓

⁹ Particle Size Distribution

¹⁰ Mean Bed Size

¹¹ Moisture Retention

¹² Uniformity Coefficient

¹³ Total Capacity

۹-۲-۲ نقش روش آزمون

پس از بررسی گواهی های آنالیز صادر شده توسط شرکت سازنده برای هر نمونه رزین، مشخص شد که روش مورد استفاده برای دانه بندی و تعیین پارامترهای وابسته، مانند ضریب یکنواختی و اندازه قطر ذرات ، روش اپتیکیال و استفاده از میکروسکوپ می باشد و روش مورد استفاده در آزمایشگاه آب و بخار این گروه پژوهشی (استاندارد *ASTM D2187*) استفاده از الک می باشد. لذا ممکن است اختلاف موجود در پارامترهای مذکور به دلیل اختلاف در روش آزمون باشد .

۹-۲-۳ نقش ظرفیت رزین

با توجه به اینکه مهمترین شاخص عملکردی رزین ، ظرفیت آن می باشد، پایین بودن ظرفیت رزین نو، منجر به کاهش عملکرد رزین، اشباع سریع آن و نیاز به تعداد دفعات عملیات احیا بیشتر و متعاقب آن مواد مصرفی بیشتر می شود. عمر رزین های آنیونی ضعیف، به طور متوسط ۴-۵ سال می باشد. با استفاده از مشخصات آب ورودی به رزین ، میتوان میزان حجم آبی که در هر سرویس تصفیه می شود را محاسبه کرد. اما باید توجه داشت که در عمل ، قسمتی از ظرفیت رزین غیر قابل استفاده می ماند ، چون مستلزم احیای کامل رزین می باشد که غیر اقتصادی است.

۳-۹ ارسال اظهار نظرهای فنی

با جمع بندی مطالعات بند ۹-۲، اظهار نظر فنی رزین های مرحله اول طی نامه شماره ۹۹/۳۰۰/۹۵۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ ارسال شد و رزین های تحویل شده، مورد تأیید قرار گرفتند.

اظهار نظر فنی رزین های مرحله دوم طی نامه شماره ۹۹/۳۰۰/۱۰۶۲۵ مورخ ۹۹/۱۲/۲۶ ارسال شد و رزین های تحویل شده، تأیید شدند.

اظهار نظر فنی رزین های مرحله سوم طی نامه شماره ۹۹/۳۰۰/۵۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ ارسال شد و شرایط رزین ها توضیح داده شد.

مراجع

مراجع

[1] *Standard Test Methods and Practices for Evaluating Physical and Chemical Properties of Particulate Ion-Exchange Resins*, ASTM2187-17

[2] *Liberti ,L & Millar,J.R, Fundamentals and application of Ion Exchange,NATO Scientific Affairs Division, 1985*

[3] کرمانی، محمد، ۱۳۸۲، روش های پیشرفته در صنعت تصفیه آب، انتشارات شرکت ملی صنایع

پتروشیمی

[4] *Applebaum,S.B, Demineralization By Ion Exchange In Water Treatment and Chemical Processing Of Other Liquids,Academic Press, 1968*

[5] چالکش امیری ، محمد، ۱۳۹۲، اصول تصفیه آب، انتشارات ارکان دانش

[6] *Rodrigues A.E. Ion Exchange : Science and Technology, NATO Scientific Affairs Division ,1966*

[7] *Dyer A.,Hudson M.J, Williams P.A. , Ion Exchange Process: Advances and Applications, Royal Society of Chemistry,1993*

